

**CODE CG172**
**TYPE**
**PRO-L**
**COMPOSITION**

<b>Côté transport</b>	Matière	Tissu imprégné en polyuréthane (TPU)	
	Épaisseur	--- mm	--- in.
	Finition	Tissu	
	Couleur	Verte	
	Coeff. de friction	LF	

<b>Âme de traction</b>	Matière	Polyamide (PA)	
	Plis	---	
	Trame	---	

<b>Côté tambour</b>	Matière	Tissu imprégné en polyuréthane (TPU)	
	Épaisseur	--- mm	--- in.
	Finition	Tissu	
	Couleur	Verte	

**DONNÉES TECHNIQUES**

Épaisseur totale	0.90 mm	0.04 in.
Poids	0.80 kg/m <sup>2</sup>	0.16 lbs./sq.ft
Traction 1% allongement	2 N/mm	11.0 lbs./in.
Traction max. admissible	4 N/mm	22.8 lbs./in.

Résistance température (1)	min.	0 °C	32 °F
	max.	+100 °C	212 °F

(1) L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie de la bande

Diamètre minimum d'enroulement (2)

■ Sabre	non	
■ Tambour en flexion	15 mm	0.6 in.
■ Tambour en contreflexion	20 mm	0.8 in.

(2) Diamètre minimum calculé en fonction du type de jonction CHIORINO conseillée

Coefficient de friction côté tambour

■ Tôle acier	0.20 [-]
■ Laminé plastique ou bois	0.25 [-]
■ Tambour acier	0.20 [-]
■ Tambour caoutchouté	0.30 [-]

Largeur max. production	500 mm	20 in.
-------------------------	--------	--------

**APPLICATIONS**

Édition: pliage pages rotative  
Emballage et conditionnement


**CARACTÉRISTIQUES**

Influence humidité	oui
Convenable avec détecteur de métaux	non
Antistatique dynamique permanente (UNI EN ISO 21179)	oui
Conductivité superficielle (UNI EN ISO 284)	non
Glissement sur sole	oui
Glissement sur rouleaux	oui
Glissement sur sole de deux cotés	oui
Glissement en auge	non
Variation d'inclinaison	non
Transport incliné	non
Bandes pour accumulation	oui
Convoyeur courbe	non
Classe de résistance chimique <a href="#">link</a>	6

**EN CONFORMITÉ AUX NORMES**

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour

**NOTES**

Bande transporteuse adaptée aussi comme courroie de transmission pour faibles puissances.

Coefficient de friction sur acier cote transport: 0,2

Edition: 24-07-2009

Date dernière modification: 23-06-2016

**LIMITATION DE RESPONSABILITÉ**

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23 °C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.

**CODE CG172**
**TYPE**
**PRO-L**
**• Système de jonctionnement conseillé**
**BISEAU '1'**


Pour des informations supplémentaires sur les systèmes de jonctionnement CHIORINO voir catalogue général.

**• Paramètres de biseautage**

Biseau-teuse	Épaisseur totale mm	Longueur mm	Coupe droite/diagonale	Type de came/cheville	Côté tissu				Côté revêtement			
					T mm	B mm	Réglage épaisseur	Position micro table de travail	T mm	B mm	Réglage épaisseur	Position micro table de travail
<b>B600 A</b>	0,9	25	Diagonale	1-10	20	0	19,80	---	---	---	---	---
<b>B300 SA</b>	0,9	25	Diagonale	1-10	23	0	12-13	---	---	---	---	---


**• Mode d'emploi pour l'usage des colles**

 Appliquer la **colle K** sur la partie polyamide des biseaux.

Laisser sécher pendant 5 minutes, ensuite superposer les deux extrémités en veillant au rectiligne.

Presser selon indications dans le tableau "Valeurs de pressage".

Pour avoir les meilleures garanties d'adhésion faire fonctionner la courroie au moins 24 heures après le pressage.

**• Plan pour la préparation de la presse**


→ Plateau supérieur de chauffage



→ Plaque de réglage supérieure



→ Tissu antiadhésif brillant (ML-58)



→ Courroie



→ Tissu antiadhésif brillant (ML-58)



→ Plaque de réglage inférieure



→ Plateau inférieur de chauffage

**Valeurs de vulcanisation**

Température plateau supérieur	110 °C
Température plateau inférieur	110 °C
Temps de pressage	5 min.
Couple de forces de serrage	30

Temps de refroidissement: il est conseillé d'enlever de la presse la courroie ou bien la bande avec une température de 60/70 °C.

**• Notes**

Edition: 06-11-2006

Date dernière modification: 30-01-2014

**LIMITATION DE RESPONSABILITÉ**

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.