

CINGHIE PIANE DI TRASMISSIONE

SCHEDA TECNICA

CODICE CG342 TIPO T2R HS

COMPOSIZIO	NE
------------	----

	Materiale	Elastomero sintetico
Lato superiore	Impronta	FL
	Colore	verde chiaro
U,	Coeff. d'attrito su acciaio	0,7

Nucleo trazione

Materiale Poliammide (PA)

Materiale Elastomero sintetico

Impronta FL

Colore verde

Coeff. d'attrito su acciaio

DATI TECNICI

DATITEONIO					
Spessore totale		3.00 mm	0.1	in.	
Peso		3.50 kg/m ²	0.7	lbs./sq.ft	
Diametro minimo di avvolgimento ⁽¹⁾ ⁽¹⁾ Diametro minimo calc	olato in funzio	60 mm	2.4	in.	
Trazione all'1% d'allungamento		8.0 N/mm	46	lbs./in.	
Carico di rottura		390 N/mm	2227	lbs./in.	
Resistenza alla temperatura ⁽²⁾	min. max	-20 °C 100 °C	-4 212	•	
(2) L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata della cinghia					
Influenza umidità			si		
Antistaticità dinamica (UNI EN ISO 21179)	si				
Trasmissione di pote	o i lati	si			

SETTORI APPLICATIVI

Tessile: comandi tangenziali

Movimentazione materiali comandi multipli

Movimentazione materiali: comando rulliere

Industria cartaria

Industria del legno



CARATTERISTICHE

- Resistenza all'abrasione
- Resistenza al calore
- Resistenza agli oli e grassi
- Flessibilità
- Basso assorbimento di energia
- Coefficiente d'attrito costante nel tempo

CONFORMITÁ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti

NOTE

Il valore inserito nel campo "Trazione all'1%" è riferito al valore del K rilassato.

Edizione: 10-04-2019 Data ultimo aggiornamento: 29-10-2019

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.




CINGHIE PIANE DI TRASMISSIONE

SCHEDA TECNICA DI GIUNZIONAMENTO

T2R HS CODICE CG342 **TIPO**

Sistema di giunzionamento consigliato

SMUSSO '3'



Per ulteriori informazioni sui sistemi di giunzionamento CHIORINO ved. catalogo generale.

· Istruzioni per la smussatura

Tipo di smussatrice	Spessore totale	Lungh.	Taglio diritto/	Tipo di	Lato tela			Lato copertura				
	mm	mm	diagonale	camma/ tassello	T mm	B mm	Regol. spessore	Posizione micro piano di lavoro	T mm	B mm	Regol. spessore	Posizione micro piano di lavoro
B600 A	3	65	Diagonale	1,5-10					40	8	17,70	
B300 SA	3	65	Diagonale	1,5-10					40	9	11-03	

· Istruzioni per l'impiego dei collanti


Applicare il collante K sulla parte in poliammide degli smussi. Applicare il primer H sulle quattro parti in elastomero dei due smussi ed il collante B sulle due parti in elastomero di un solo smusso.

Lasciare asciugare per 5 minuti, quindi unire le due estremità curando l'allineamento.

Pressare seguendo le indicazioni riportate nella tabella "Valori di pressatura".

Per avere migliori garanzie di tenuta, impiegare il prodotto almeno 24 ore dopo la pressatura.

· Schema di allestimento della pressa



Valori di pressatura					
Temperatura piano superiore	125 °C				
Temperatura piano inferiore	125 °C				
Mantenimento in temperatura	20 min.				
Coppia di serraggio	30 N/m				
Tempo di raffreddamento:					

si raccomanda di estrarre la cinghia o il nastro dalla pressa ad una temperatura di 60/70°C

· Note

Controllo della temperatura impostata a mezzo di sonda (verificare che si raggiungano i 120 ± 5°C) a contatto con il lato inferiore della cinghia.

N.b.: La sonda deve essere posizionata su uno spezzone di riempimento e non sul prodotto (questa procedura è da seguire in fase iniziale e in seguito una volta a settimana come verifica delle temperature).

Edizione: 31-05-2019 Data ultimo aggiornamento: 31-05-2019

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo ne garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preseviese.