

DG1/70 HS GP blue

COMPOSIZIONE

Lato trasporto	Materiale	Elastomero sintetico	
	Spessore	3.00 mm	0.118 in.
	Finitura superficiale	GP	
	Colore	Blu	
	Coeff. d'attrito	HF	
Nucleo di trazione	Materiale	Poliammide (PA)	
	N. di tele	---	
	Tipo di trama	---	
Lato scorrimento	Materiale	Elastomero sintetico	
	Spessore	0.50 mm	0.020 in.
	Finitura superficiale	FL	
	Colore	Nero	

DATI TECNICI

Spessore totale	6.50 mm	0.26 in.
Peso	6.00 kg/m ²	1.22 lbs./sq.ft
Trazione all'1% d'allungamento	5.0 N/mm	29.0 lbs./in.
Trazione max. ammissibile	10 N/mm	57.0 lbs./in.
Resistenza alla temperatura ⁽¹⁾	min.	-20 °C
	max.	+100 °C

⁽¹⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro.

Diametro minimo di avvolgimento ⁽²⁾

■ Penna	no
■ Puleggia in flessione	75 mm
■ Puleggia in controflessione	100 mm

⁽²⁾ Diametro minimo calcolato in funzione del tipo di giunzione CHIORINO consigliata


Coefficiente d'attrito superficie lato scorrimento

■ Lamiera acciaio	0.20 [-]
■ Laminato plastica o legno	0.25 [-]
■ Tamburo acciaio	0.20 [-]
■ Tamburo gommatto	0.30 [-]

Larghezza max. di produzione	500 mm	20 in.
------------------------------	--------	--------

SETTORI APPLICATIVI

Cartone ondulato: piegatura



HS®

CARATTERISTICHE

Influenza umidità	si
Idoneità al metal detector	no
Antistaticità dinamica permanente (UNI EN ISO 21179)	si
Conducibilità superficiale (UNI EN ISO 284)	no
Scorrimento su piano	no
Scorrimento su rulli	si
Scorrimento su piano sui due lati	no
Scorrimento in conca	no
Variazione di pendenza	no
Trasporto inclinato	si
Trasporto con accumulo	no
Trasportatore in curva	no
Resistenze chimiche link	7

CONFORMITÀ NORMATIVE

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti

NOTE

CODICE PRODOTTO CG353

Data ultimo aggiornamento: 20-05-2024

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

DG1/70 HS GP blue

• Sistema di giunzione consigliato **SMUSSO '4'**



Per ulteriori informazioni sui sistemi di giunzione
CHIORINO ved. catalogo generale.


• Istruzioni per la smussatura

Tipo di smussatrice	Spessore totale mm	Lungh. mm	Taglio diritto/ diagonale	Tipo di camma/ tassello	Lato tela				Lato copertura			
					T mm	B mm	Regol. spessore	Posizione micro piano di lavoro	T mm	B mm	Regol. spessore	Posizione micro piano di lavoro
B600 A	6,5	65	Diagonale	1.5-14	---	2,5	17,6	105	---	15	13,70	115
B300 SA	6,5	65	Diagonale	1.5-14	42	2,5	11,6	---	45	15	8,7	(*)

• Istruzioni per l'impiego dei collanti

Applicare il **collante K** sulla parte in poliammide degli smussi. Applicare il **primer H** e successivamente il **collante B** sulle due parti in elastomero dei due smussi.
Lasciare asciugare per 5 minuti, quindi unire le due estremità curando l'allineamento.
Pressare seguendo le indicazioni riportate nella tabella "Valori di pressatura".
Per avere migliori garanzie di tenuta, impiegare il prodotto almeno 24 ore dopo la pressatura.

• Schema di allestimento della pressa



• Note

(*) Attenzione: il tassello va utilizzato come fine corsa della camma e non va sormontato.

CODICE PRODOTTO **CG353**

Data ultimo aggiornamento: 25-03-2022

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.