

**CODE CG37**
**TYP**
**LL4**
**RIEMENSPEZIFIKATION**

<b>Oberseite</b>	Werkstoff	Leder
	Struktur	---
	Farbe	Grau
	Reibwert auf Stahl	0,4

<b>Zugband</b>	Werkstoff	Polyamid (PA)
----------------	-----------	---------------


<b>Unterseite</b>	Werkstoff	Leder
	Struktur	---
	Farbe	Grau
	Reibwert auf Stahl	0,4

**RIEMENKONSTRUKTION**

Dicke	4.80 mm	0,19 in.	
Gewicht	5.00 kg/m <sup>2</sup>	1,02 lbs./sq.ft	
Minimaler Rollendurchmesser <sup>(1)</sup>	150 mm	5,9 in.	
<sup>(1)</sup> Die angegebenen Werte ändern sich in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit			
F' 1%	15 N/mm	86 lbs./in.	
Zerreifestigkeit	600 N/mm	3426 lbs./in.	
Temperatur (2)	min.	0 °C	32 °F
	max	80 °C	176 °F
(2) Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer beeinträchtigen			
Feuchtempfindlich	ja		
Permanent antistatisch dynamisch (UNI EN ISO 21179)	nein		
Beidseitige Leistungsübertragung möglich	ja		

**ANWENDUNG**

Papierindustrie  
Müllerei


**EIGENSCHAFTEN**

- Geeignet fuer Antriebe, wo starke Überlastungen vorgesehen sind: die Lauffläche aus Leder ermöglicht kurzzeitige Rutschbewegungen ohne Beschädigungen

**KONFORMITÄT**

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung

**ANMERKUNGEN**

Riemen mit beidseitiger Chromleder-Beschichtung  
Riemen für Mehrfach- und Kreuzantriebe

Ausgabe: 07-06-2006

Datum der letzten Änderung: 28-10-2013

**BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG**

Dieses Datenblatt zeigt der Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.

**CODE CG37**
**TYPENBEZEICHNUNG**
**LL4**
**• Empfohlene Endverbindung**
**AUSGESCHÄRFTE KLEBEVERBINDUNG '3'**



Weitere Informationen zu den CHIORINO-Verbindungssystemen finden Sie auf unseren allgemeinen Katalog.

**• Ausschärf-Parameter**

Ausschärfmaschine	Gesamtstärke mm	Länge mm	Gerader / 75° Schnitt >	Nocken-/Nutensteintyp	Unterseite				Oberseite			
					T mm	B mm	Dicken- ausgleich	Endschalter der Arbeits- platte	T mm	B mm	Dicken- ausgleich	Endschalter der Arbeits- platte
<b>B600 A</b>	5,1	95	Gerader	2-10	---	---	---	---	59	15	16,00	---
<b>B300 SA</b>	5,1	95	Gerader	2-10	---	---	---	---	62	15	09-15	---

**• Hinweise für den Kleberauftrag**

Das **Härtemittel I** mit dem **Kleber R** vermischen (Topfzeit 2 Stunden). Ein Hauch dieser Mischung auf die Lederabschnitte auftragen (mit dem Pinsel auf die Ausschaerfläche klopfen). Antrocknen lassen. Den **Kleber K** auf die Polyamidabschnitte der Ausschaerfläche auftragen und za. 5 Minuten antrocknen lassen. Eine zusätzliche Hauch der **R+I Mischung** auf die Lederabschnitte der Ausschärffläche auftragen. Za. 5 Minuten antrocknen lassen und anschliessend die beiden Enden passgenau verbinden. Sonst wie vor beschrieben. Um eine höhere Haftung zu gewährleisten, sollte der Riemen nach Möglichkeit erst 24 Stunden nach dem Kleben der Endverbindung belastet werden.

**• Schema Pressen-Aufbau**


Druckwerte	
Temperatur der Heizplatte oben	90 °C
Untere Heizplatte	90 °C
Heizzeit	20 min.
Anzugmoment	30
Kühlzeit: Wir empfehlen den Riemen oder das Band aus der Presse bei einer Temperatur von 60/70° C zu ziehen.	

**• Anmerkungen**

Ausgabe: 10-12-2005

Datum der letzten Änderung: 30-01-2014

**BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG**

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.