

PROZESS-UND FÖRDERBÄNDER

DATENBLATT

P4

E	BANDSPEZIFIK	ATION
Φ	Werkstoff	Gewebe mit Polyurethan-Imprägnierung (TPU)
tseit	Dicke	mm <i> in.</i>
port	Oberfläche	Gewebe
Transportseite	Farbe	Grün
-	Reibwertindex	LF
e- tion	Werkstoff	Polyamid (PA)
Gewebe- konstruktion	Gewebezahl	
kons	Gewebeart	
	Werkstoff	Gewebe mit Nitrilkautschuk-Imprägnierung
eite	Dicke	mm in.
Laufseite	Oberfläche	Glatt
_	Farbe	Grün

BANDKONSTRI	BANDKONSTRUKTION							
Gesamtdicke	3.40 mm	0.13	in.					
Gewicht	3.70 kg/m ²	3.70 kg/m² 0.75						
Zugkraft bei 1% De	20.0 N/mm	114.0	lbs./in.					
Zugkraft max.		40 N/mm	228.4	lbs./in.				
Temperatur (1)	min.	0 °C	32	°F				
	max.	100 °C	212	°F				
(1) Einsätze im Grenzbere	ich können die L	ebensdauer des Bai	ndes beeint	rächtigen				
Minimaler Trommel	durchmoscor	. (2)						

Linsatze im Grenzbereich können die Lebensdauer des Bandes beeintrachtigen					
Minimaler Trommeldurchmesser (2)					
Messerkante	nein				
■ Biegung	200 mm	7.9 in.			
Gegenbiegung	400 mm	15.8 in.			
(2) Die minimalen Trommeldurchmesser sind Richtwerte und beziehen sich auf die von CHIORINO empfohlene Verbindung					
Daibwart auf dar Laufseiter					

Max. Produktionsbreite	2000 mm
■ Gummitrommel (beschichtet)	0.70 [-]
Stahltrommel	0.60 [-]
Kunststoff Holz Laminate	0.50 [-]
Stahlblech	0.60 [-]
Reibwert auf der Laufseite:	

ANWENDUNG

Stanzen



EIGENSCHAFTEN					
Feuchtempfindlich					
Eignung für Metallsuchgerät					
Permanent antistatisch dynamisch (UNI EN ISO 21179)					
Leitfähig (UNI EN ISO 284)	nein				
Gleitende Abtragung	ja				
Rollende Abtragung	ja				
Gleitende Abtragung im Rücklauf	ja				
Muldung auf Abtragung	nein				
Z-Förderer Z-Förderer	nein				
Schrägtransport	nein				
Staubetrieb	ja				
Kurvenförderer	nein				
Chemische Beständigkeit <u>link</u>					

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung

ANMERKUNGEN

Man empfiehlt, auf die ganze Bandoberfläche zu stanzen. Anderenfalls kann Welligkeit entstehen.

PRODUKTCODE: CG6

Datum der letzten Änderung: 25-10-2018

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt der Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schaden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.

79 in.



PROZESS-UND FÖRDERBÄNDER

ENDVERBINDUNGS-DATENBLATT

P4

· Empfohlene Endverbindung

AUSGESCHÄRFTE KLEBEVERBINDUNG '1'

Weitere Informationen zu den CHIORINO-Verbindungssystemen finden Sie auf unseren allgemeinen Katalog.

· Ausschärf-Parameter

Ausschärf- maschine	Gesamt- stärke	Länge	Gerader / 75°		Unterseite			Oberseite				
maschine	mm	mm	Schnitt >	Nutenstein- typ	T mm	B	Dicken- ausgleich	Endschalter der Arbeits- platte	T	B mm	Dicken- ausgleich	Endschalter der Arbeits- platte
B600 A	3,4	100	75°	2-10	90	0	17,35		90	1	16,95	
B300 SA	3,4	100	75°	2-10	98	0	11-00		98	1	10-16	


· Hinweise für den Kleberauftrag

Den Kleber K auf die Ausschärfflächen der Polyamid-Zugschicht auftragen.

Den Kleber ca. 5 Minuten antrocknen lassen und anschließend die beiden Enden paßgenau verbinden. In die Heizpresse einlegen, Presse schließen. Pressen-einstellung nach Tabelle. Riemen in der Presse unter Druck abkühlen lassen.

Um eine höhere Haftung zu gewährleisten, sollte der Riemen nach Möglichkeit erst 24 Stunden nach der Ausführung der Endverbindung gebraucht werden.

· Schema Pressen-Aufbau



Druckwerte					
Temperatur der Heizplatte oben	110 °C				
Untere Heizplatte	110 °C				
Heizzeit	20 min.				
Anzugmoment	30				
Kühlzeit: Wir empfehlen den Riemen oder das Band aus der Presse bei einer Temperatur von 60/70° C zu ehtnehmen.					

Anmerkungen

PRODUKTCODE: CG6 Datum der letzten Änderung: 30-01-2014

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt der Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schaden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.