


**TASSEaux et PROFILS DE GUIDAGE**
**FICHE TECHNIQUE**
**CODE ES29**
**TYPE**
**K13 P**
**DESCRIPTION**

Profils utilisés principalement comme guides sur les bandes transporteuses.


**DONNÉE TECHNIQUES**

Matière Chlorure de polyvinyle (PVC)

Dureté 60 ±5 Sh.A

Couleur Verte

Base Pleine

B Grande base 13.0 mm 0.51 in.

b Petite base 7.0 mm 0.28 in.

H Hauteur 8.0 mm 0.31 in.

Poids 98 gr/m 0.087 oz/in.

Pas minimum

|                |       |         |
|----------------|-------|---------|
| ■ longitudinal | 45 mm | 1.8 in. |
| ■ transversal  | 45 mm | 1.8 in. |

Diamètre minimum d'enroulement (1)

|                               |        |         |
|-------------------------------|--------|---------|
| ■ longitudinal-côté tambour   | 80 mm  | 3.2 in. |
| ■ longitudinal-côté transport | 130 mm | 5.1 in. |
| ■ transversal-côté transport  | --- mm | --- in. |

<sup>(1)</sup> Diamètre minimum calculé en fonction des conditions ambiantes à 20 °C

|                                 |      |        |        |
|---------------------------------|------|--------|--------|
| Résistance à la température (2) | min. | -10 °C | 14 °F  |
|                                 | max  | 60 °C  | 140 °F |

<sup>(2)</sup> L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie

Dimensions rouleau/barre 150.0 m 492.0 ft

**EN CONFORMITÉ AUX NORMES**

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour

**MÉTHODE DE POSE**

- Soudure à l'air chaud
- Soudure à l'haute fréquence

**NOTE**

Édition: 22-01-2020

Date dernière modification: 22-01-2020

**LIMITATION DE RESPONSABILITE**

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suite au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.