

聚氨酯圆带

技术参数表

编号		ES790		型号		RU-4 blue DET	
组成							
材质		热塑聚氨酯 (TPU)					
硬度		85 ±5 Sh.A					
颜色		深蓝					
表面		平滑					
在钢面的摩擦系数		0.4					
技术规格							
直径		4.0 毫米		0.16 英吋			
重量		14.0 克/米		0.01 磅/平方英尺			
最小轮径		35.0 毫米		1.38 英吋			
长度8%延伸的拉力		30.0 牛顿		6.7 磅力			
工作温度 ⁽¹⁾		min. -20 摄氏度		-4 华氏度			
		max 60 摄氏度		140 华氏度			
⁽¹⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减							
受湿度影响		否					
抗静电 UNI EN ISO 21179		否					
接着方式							
本体热熔性聚氨酯让圆带可以快速熔接, 任何尺寸的圆带都可以使用CHIORINO的快速熔接专用设备"S15"来完成精准的接头。							

	
特性	
- 优异的抗水解特性 - 极佳的抗拉强度 - 弹性 - 柔韧值	
符合	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正 欧盟法规EC 1935/2004及修正 欧盟法规EC 2023/2006及修正 欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正 HACCP (危害分析和关键控制点) FDA (美国食品药品监督管理局) NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 标准及修正 HALAL (国际清真认证管理局)	
	
适合应用于	
包装 食品: 切片机 食品: 焙烤	
备注	
圆带在不同的场所用作轻型传动, 适合中低速, 以及轻载输送。	

发布: 11-04-2017

更新: 9-01-2019

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。