


CINGHIE TONDE IN POLIURETANO
SCHEDA TECNICA
CODICE ES792
TIPO
RU-8 blue DET
COMPOSIZIONE

Materiale	Poliuretano termoplastico (TPU)
Durezza	85 ±5 Sh.A
Colore	Blu scuro
Superficie	Liscia
Coefficiente d'attrito su acciaio	0.4



DATI TECNICI

Diametro	8.0 mm	0.31 in.
Peso	62.0 gr/m	0.04 lbs./ft.
Diametro minimo di avvolgimento	70.0 mm	2.76 in.
Trazione all'8% d'allungamento	130.0 N	29.2 lbf.
Resistenza alla temperatura (1)	min. -20 °C max 60 °C	-4 °F 140 °F
(1) L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata della cinghia		
Influenza umidità	no	
Antistaticità dinamica permanente UNI EN ISO 21179	no	

CARATTERISTICHE

- Ottima resistenza all'idrolisi
- Resistenza alla trazione
- Elasticità
- Flessibilità elevata

CONFORMITÀ

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
 EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti
 EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti
 EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti
 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
 FDA (Food and Drug Administration)
 NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 Regolamento e aggiornamenti
 HALAL (World Halal Authority)


SETTORI APPLICATIVI

Imballaggio e confezionamento
 Alimentare: affettatrici industriali
 Alimentare: prodotti da forno

NOTE

Cinghia per trasmissione nei comandi leggeri a velocità medio-basse e per trasporto di carichi ridotti.

Edizione: 11-04-2017

Data ultimo aggiornamento: 9-01-2019

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.