


挡板和导条

技术参数表

编号	ES925	型号	K6 TPO P W																																																																																
特征 挡块主要用于输送带的导条																																																																																			
技术规格 <table><tr><td>材质</td><td colspan="3">聚烯烃 (TPO)</td></tr><tr><td>硬度</td><td colspan="3">85 ±5 Sh.A</td></tr><tr><td>颜色</td><td colspan="3">白</td></tr><tr><td>底面</td><td colspan="3">平底</td></tr><tr><td>B 上底</td><td>6.0 毫米</td><td>0.24 英吋</td><td></td></tr><tr><td>b 下底</td><td>4.0 毫米</td><td>0.16 英吋</td><td></td></tr><tr><td>H 高度</td><td>4.0 毫米</td><td>0.16 英吋</td><td></td></tr><tr><td>重量</td><td>46 克/米</td><td>0.041 盎司</td><td></td></tr><tr><td>最小间距</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>■ 纵向</td><td>40 毫米</td><td>1.6 英吋</td><td></td></tr><tr><td>■ 横向</td><td>40 毫米</td><td>1.6 英吋</td><td></td></tr><tr><td>最小轮径⁽¹⁾</td><td colspan="3"></td></tr><tr><td>■ 纵向-驱动面</td><td>30 毫米</td><td>1.2 英吋</td><td></td></tr><tr><td>■ 纵向-输送面</td><td>50 毫米</td><td>2.0 英吋</td><td></td></tr><tr><td>■ 横向-输送面</td><td>--- 毫米</td><td>--- 英吋</td><td></td></tr><tr><td colspan="4">⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径</td></tr><tr><td>工作温度⁽²⁾</td><td>最小.</td><td>-40 摄氏度</td><td>-40 华氏度</td></tr><tr><td></td><td>最大.</td><td>60 摄氏度</td><td>140 华氏度</td></tr><tr><td colspan="4">⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减</td></tr><tr><td>卷料/棒条尺寸</td><td>300.0 米</td><td>984.0 英尺</td><td></td></tr></table>				材质	聚烯烃 (TPO)			硬度	85 ±5 Sh.A			颜色	白			底面	平底			B 上底	6.0 毫米	0.24 英吋		b 下底	4.0 毫米	0.16 英吋		H 高度	4.0 毫米	0.16 英吋		重量	46 克/米	0.041 盎司		最小间距				■ 纵向	40 毫米	1.6 英吋		■ 横向	40 毫米	1.6 英吋		最小轮径 ⁽¹⁾				■ 纵向-驱动面	30 毫米	1.2 英吋		■ 纵向-输送面	50 毫米	2.0 英吋		■ 横向-输送面	--- 毫米	--- 英吋		⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径				工作温度 ⁽²⁾	最小.	-40 摄氏度	-40 华氏度		最大.	60 摄氏度	140 华氏度	⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减				卷料/棒条尺寸	300.0 米	984.0 英尺	
材质	聚烯烃 (TPO)																																																																																		
硬度	85 ±5 Sh.A																																																																																		
颜色	白																																																																																		
底面	平底																																																																																		
B 上底	6.0 毫米	0.24 英吋																																																																																	
b 下底	4.0 毫米	0.16 英吋																																																																																	
H 高度	4.0 毫米	0.16 英吋																																																																																	
重量	46 克/米	0.041 盎司																																																																																	
最小间距																																																																																			
■ 纵向	40 毫米	1.6 英吋																																																																																	
■ 横向	40 毫米	1.6 英吋																																																																																	
最小轮径 ⁽¹⁾																																																																																			
■ 纵向-驱动面	30 毫米	1.2 英吋																																																																																	
■ 纵向-输送面	50 毫米	2.0 英吋																																																																																	
■ 横向-输送面	--- 毫米	--- 英吋																																																																																	
⁽¹⁾ 环境温度20℃时的最小轮径																																																																																			
工作温度 ⁽²⁾	最小.	-40 摄氏度	-40 华氏度																																																																																
	最大.	60 摄氏度	140 华氏度																																																																																
⁽²⁾ 接近上下限时, 寿命会相应缩减																																																																																			
卷料/棒条尺寸	300.0 米	984.0 英尺																																																																																	
符合 欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正 欧盟法规EC 1935/2004及修正 欧盟法规EC 2023/2006及修正 欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正 FDA (美国食品药品监督管理局)																																																																																			
使用方法 - 高周波熔接																																																																																			
备注																																																																																			



发布: 17-02-2022

更新: 30-03-2022

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。