

LASTRE PER IMPIALLACCIATURA

SCHEDA TECNICA

CODICE LA-11

TIPO

LI-G40

DATI TECNICI

| | | |
|---------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| Materiale | Elastomero naturale | |
| Spessore totale | 4.0 ± 0,20 mm | 0.16 ± 0.008 in. |
| Peso | 4.4 ± 0,20 kg/m ² | 0.90 ± 0.008 lbs./sq.ft |
| Finitura superficiale esterna | liscia | |
| Finitura superficiale interna | FL | |
| Colore | Marrone | |
| Durezza | 45 ±5 Sh.A | |
| Larghezza max. di produzione | 2000 mm | 79 in. |
| Resistenza alla temperatura (1) | min. -20°C | -4 °F |
| | max. +120°C | 248 °F |

(1) L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata della lastra

CARATTERISTICHE MECCANICHE


| | | |
|------------------------|----------------------|-----------------|
| Carico di rottura | 22 N/mm ² | 3191 lbs./sq.in |
| Allungamento a rottura | > 500 % | |
| Modulo al 50% | 1 N/mm ² | 145 lbs./sq.in |
| Lacerazione | 160 N | 36 lbs. |

RESISTENZE CHIMICHE

- Buona resistenza agli alcoli e glicoli tipo Politherm 55
- Discreta resistenza a soluzioni acquose di acidi e alcali
- Scarsa resistenza a solventi, idrocarburi, oli sia naturali che sintetici, acidi e alcali concentrati, ozono

SETTORI APPLICATIVI

Legno: presse a membrana



ALTRE CARATTERISTICHE

- Elevata elasticità
- Recupero elastico
- Resistenza alla lacerazione

CONFORMITÀ NORMATIVE

Regolamento REACH EC 1907/2006 e aggiornamenti

NOTE

Edizione: 29-01-2008

Data ultimo aggiornamento: 28-10-2013

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

