LASTRE PER CARTOTECNICA

SCHEDA TECNICA

LC-G20 MF-R

DATI TECNICI

Materiale	Elastomero naturale	
Spessore totale	2.0 ± 0,15 mm	*0.08 ± 0.006 in.*
Peso	2.2 ± 0,15 kg/m²	*0.45 ± 0.006 lbs./sq.ft*
Finitura superficiale esterna	FL	
Finitura superficiale interna	FL	
Colore	Porpora	
Durezza	45 ±5 Sh.A	
Larghezza max. di produzione	1600 mm	*63 in.*
Resistenza alla temperatura (1)	min. -20°C max. +100°C	*-4 °F* *212 °F*

(1) L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata della lastra

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Carico di rottura	12 N/mm²	*1740 lbs./sq.in*
Allungamento a rottura	500 %	
Modulo al 50%	0.9 N/mm²	*131 lbs./sq.in*
Lacerazione	50 N	*11 lbs.*

RESISTENZE CHIMICHE

- Buona resistenza agli alcoli e glicoli
- Discreta resistenza a soluzioni acquose di acidi e alcali
- Scarsa resistenza a solventi, idrocarburi, oli sia naturali che sintetici, acidi e alcali concentrati, ozono

SETTORI APPLICATIVI

Cartotecnica

ALTRE CARATTERISTICHE

- Elevata elasticità
- Resistenza alla lacerazione
- Resistenza all'abrasione

CONFORMITÀ NORMATIVE

Regolamento REACH EC 1907/2006 e aggiornamenti

NOTE

CODICE PRODOTTO LA1

Data ultimo aggiornamento: 28-10-2013

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ
La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.