LASTRE PER PALISSONATURA

SCHEDA TECNICA

LP-G25 FL

DATI TECNICI

Materiale	Elastomero naturale	
Spessore totale	2.5 ± 0,15 mm	*0.10 ± 0.006 in.*
Peso	2.7 ± 0,15 kg/m²	*0.55 ± 0.006 lbs./sq.ft*
Finitura superficiale esterna	FL	
Finitura superficiale interna	FL	
Colore	Marrone	
Durezza	45 ±5 Sh.A	
Larghezza max. di produzione	2000 mm	*79 in.*
Resistenza alla temperatura (1)	min. -20°C max. +120°C	*-4 °F* *248 °F*

(1) L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata della lastra

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Carico di rottura	22 N/mm²	*3191 lbs./sq.in*
Allungamento a rottura	500 %	
Modulo al 50%	1 N/mm²	*145 lbs./sq.in*
Lacerazione	100 N	*22 lbs.*

RESISTENZE CHIMICHE

- Buona resistenza agli alcoli e glicoli

- Discreta resistenza a soluzioni acquose di acidi e alcali

- Scarsa resistenza a solventi, idrocarburi, oli sia naturali che sintetici, acidi e alcali concentrati, ozono

SETTORI APPLICATIVI

Industria conciaria: palissoni rotativi

ALTRE CARATTERISTICHE

- Elevata elasticità
- Recupero elastico

CONFORMITÀ NORMATIVE

Regolamento REACH EC 1907/2006 e aggiornamenti

NOTE

CODICE PRODOTTO LA23

Data ultimo aggiornamento: 28-10-2013

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÁ
La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.