技术参数表

LP-G25 FL

技术规格

材质	天然橡胶	
总厚度	2.5 ± 0,15 毫米	*0.10 ± 0.006* 英吋
重量	2.7 ± 0,15 千克/平方米	*0.55 ± 0.006* 磅/平方英尺
外表面花纹	布紋	
内表面花纹	布紋	
颜色	棕	
硬度	45 ±5 Sh.A	
生产宽度	2000 毫米	*79* 英吋
工作温度 (1)	最小. -20 摄氏度	*-4* 华氏度
	最大. +120 摄氏度	*248* 华氏度

(1) 上下限值使用片材会缩减寿命

机械特性

断裂荷载	22 牛顿/毫米^2	*3191* 磅/平方吋
断裂延伸率	500 %	
50%强度的模量	1 牛顿/毫米^2	*145* 磅/平方吋
撕破强度	100 牛顿	*22* 磅

抗化学性

- 对酒精及乙二醇有良好的抗化性
- 对酸和碱的水溶液有尚可的抗化性
- 对溶剂, 碳氢化合物, 酸及浓碱, 天然和合成油, 臭氧有尚可的抗化性

适合应用于

制革工业: 滚动条式堆垛机

特性

- 高弹性
- 蠕变回复

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正

备注

编号 LA23

更新 28-10-2013

声明
本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。