

KODE **LA-2**

TYP

LC-G30 MF-R

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Werkstoff	Naturkautschuk	
Dicke	3.0 ± 0,20 mm	0.12 ± 0.008 in.
Gewicht	3.3 ± 0,20 kg/m ²	0.67 ± 0.008 lbs./sq.ft
Oberflächenstruktur Außenseite	FL	
Oberflächenstruktur Innenseite	FL	
Farbe	Purpur	
Härte	45 ±5 Sh.A	
Produktionsbreite	1600 mm	63 in.
Temperatur (1)	min. -20°C	-4 °F
	max. +100°C	212 °F

(1) Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer der Platten beeinträchtigen



MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN

Bruchbelastung	12 N/mm ²	1740 lbs./sq.in
Bruchdehnung	> 500 %	
Modulus 50%	0.9 N/mm ²	131 lbs./sq.in
Zerreiß	75 N	17 lbs.

EIGENSCHAFTEN

- Hohe Elastizität
- Weiterreissfestigkeit
- Abriebfestigkeit

CHEMISCHE BESTÄNDIGKEIT

- Gute Alkohol und Glykol-Beständigkeit
- Ziemlich gute Beständigkeit gegen wässrige Lösungen von Säuren und Alkalien
- Geringe Beständigkeit gegen Lösemittel, Kohlenwasserstoffe, Natur und Kunststoffe, Konzentrat von Säuren und Alkalien, Ozon

KONFORMITÄT

Verordnung REACH EG 1907/2006 in den aktuellen Fassungen

ANWENDUNG

Kartonfabrikenindustrie

ANMERKUNGEN

Ausgabe: 29-01-2008

Datum der letzten Änderung: 28-10-2013

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden. Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren. Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung des Produktes entstehen könnten. Eventuelle Änderungen an die im Datenblatt aufgeführten Angaben bleiben vorbehalten.