

CODIGO **LA-46**

TIPO

LC-G80 MF-L

DATOS TÉCNICOS

Material	Elastómero natural	
Espesor total	8.0 ± 0,20 mm	0.31 ± 0.008 in.
Peso	8.0 ± 0,20 kg/m ²	1.63 ± 0.008 lbs./sq.ft
Acabado superficiales exterior	FL	
Acabado superficiales interior	FL	
Color	Frambuesa	
Dureza	35 ±5 Sh.A	
Ancho máx. producción	1600 mm	63 in.
Resistencia a la temperatura (1)	mín. -30°C	-22 °F
	máx. +80°C	176 °F

(1) el uso de la membrana en la cercanía de sus valores limites puede comprometer su su vida útil.

DATOS MECÁNICOS


Carga trabajo	15 N/mm ²	2175 lbs./sq.in
Tracción de alargamiento	> 650 %	
Modulo à 50%	0.8 N/mm ²	116 lbs./sq.in
Laceración	240 N	54 lbs.

RESISTENCIAS QUÍMICAS

- Buena resistencia a los alcoholes y a los glicoles
- Bastante buena resistencia a las soluciones acuosas de ácidos y álcali
- Escasa resistencia a disolventes, hidrocarburos, aceites naturales así como sintéticos, ácidos y álcali concentrados, ozono

SECTORES DE APLICACIÓN

Industria cartotécnica



CARACTERÍSTICAS

- Excepcional flexibilidad
- Resistencia a la quiebra
- Resistencia a la abrasión

CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS

Reglamento REACH EC 1907/2006 y sus actualizaciones

NOTAS

Edición: 29-01-2008

Fecha última modificación: 28-10-2013

RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta ficha menciona las características del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 C. y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrá ser hecha sin advertencia previa.

