

LC-G60 MF-L

技术规格

材质	天然橡胶			
总厚度	6.0 ± 0,20 毫米	0.24 ± 0.008 英吋		
重量	6.0 ± 0,20 千克/平方米	1.22 ± 0.008 磅/平方英尺		
外表面花纹	布紋			
内表面花纹	布紋			
颜色	莓红			
硬度	35 ±5 Sh.A			
生产宽度	1600 毫米	63	英吋	
工作温度 ⁽¹⁾	最小,	-30 摄氏度	-22	华氏度
	最大,	+80 摄氏度	176	华氏度

⁽¹⁾ 上下限值使用片材会缩减寿命

⁽¹⁾ 上下限值使用片材会缩减寿命

机械特性

断裂荷载	15 牛顿/毫米 ²	2175 磅/平方吋
断裂延伸率	650 %	
50%强度的模量	0.8 牛顿/毫米 ²	116 磅/平方吋
撕破强度	180 牛顿	40 磅

抗化学性

- 对酒精及乙二醇有良好的抗化性
- 对酸和碱的水溶液有尚可的抗化性
- 对溶剂, 碳氢化合物, 酸及浓碱, 天然和合成油, 臭氧有尚可的抗化性

适合应用于

纸箱工业

特性

- 高弹性
- 抗撕裂
- 耐磨

符合

欧盟REACH法规 EC 1907/2006及修正

备注



编号 LA48

更新 28-10-2013

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。