


FICHE TECHNIQUE
X-W 60 GP NR
COMPOSITION

Matière	Élastomère naturel (NR)/compound thermoplastique
Couleur	Pourpre
Dureté	40 ± 5 Sh.A
Finition superficielle extérieure	GP
Finition superficielle intérieure	Lisse

DONNÉES TECHNIQUES

Épaisseur total	5.5 ± 0,20 mm	0.22 ± 0.008 in.
Poids	5.0 ± 0,20 kg/m ²	1.02 ± 0.008 lbs./sq.ft
Largeur de production	1200 mm	47 in.
Résistance température (1)	min. -20 °C	-4 °F
	max. +80 °C	176 °F

(1) l'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie de la plaque


EN CONFORMITÉ AUX NORMES

Réglementation REACH EC 1907/2006 et mises à jour

APPLICATIONS

Emballage et conditionnement
Industrie de la céramique
Industrie du bois

CODE PRODUIT: LA88

Date dernière modification: 23-06-2016

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23 °C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.