

LI-G10

技术规格

材质	天然橡胶		
总厚度	1.0 ± 0,15 毫米	0.04 ± 0.006 英吋	
重量	1.1 ± 0,15 千克/平方米	0.22 ± 0.006 磅/平方英尺	
外表面花纹	平滑		
内表面花纹	布纹		
颜色	棕		
硬度	45 ± 5 Sh.A		
生产宽度	2000 毫米	79	英吋
工作温度 ⁽¹⁾	最小, -20 摄氏度	-4	华氏度
	最大, +120 摄氏度	248	华氏度

⁽¹⁾ 上下限值使用片材会缩减寿命



机械特性

断裂荷载	22 牛顿/毫米 ²	3191 磅/平方吋
断裂延伸率	500 %	
50%强度的模量	1 牛顿/毫米 ²	145 磅/平方吋
撕破强度	40 牛顿	9 磅

抗化学性

- 对酒精及乙二醇类别politherm 55有良好的抗化性
- 对酸和碱的水溶液有尚可的抗化性
- 对溶剂, 碳氢化合物, 酸及浓碱, 天然和合成油, 臭氧有尚可的抗化性

适合应用于

木业: 装饰单板

特性

- 高弹性
- 蠕变回复
- 抗撕裂

符合

欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正

备注

编号 LA8

更新 28-10-2013

声明

本文件内容描述CHIORINO产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对CHIORINO产品作出合适选择及正确的应用, CHIORINO不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。