

**MANICOTTI SENZA GIUNZIONE**
**SCHEMA TECNICA**
**CODICE MN-197**
**TIPO**
**MF R-351 G**
**COSTRUZIONE DEL MANICOTTO**
**Copertura esterna**

Materiale	Elastomero naturale
Finitura	rettificata
Colore	porpora
Durezza	45 Sh.A
Coeff. d'attrito	- Carta 2.0 - Plastica 2.0

**Nucleo di trazione**

Materiale	Poliestere (PET)
-----------	------------------

**Copertura interna**

Materiale	Elastomero sintetico
Colore	verde
Durezza	65 Sh.A

**DATI TECNICI**

Spessori standard disponibili (1)	da 6.0 a 8.0 mm
	" 0.2 " 0.3 in

(1) Per spessori maggiori interpellare gli uffici tecnici della CHIORINO S.p.A.

Diametro	Vedere elenco mandrini disponibili
----------	------------------------------------

Trazione 1%	10 N/mm	57 lbs/in
-------------	---------	-----------

Resistenza alla temperatura (2)	min. -20 °C	-4 °F
	max +100 °C	212 °F

(2) L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del manicotto.

Diametro di avvolgimento	In funzione dello spessore totale
--------------------------	-----------------------------------

Antistaticità dinamica permanente (UNI EN 21179)	si
--	----

**SETTORI APPLICATIVI**

Cartotecnica: alimentazione piegaincollatrice

**CARATTERISTICHE**

- Resistenza all'abrasione
- Coefficiente d'attrito costante nel tempo

**RESISTENZE CHIMICHE**

Classe: 8 (Vedi apposito prospetto)


**CONFORMITÀ**

Regolamento REACH EC 1907/2006 e aggiornamenti  
FDA (Food and Drug Administration)

**NOTE**

Per cartoncino teso abrasivo, scatole di PVC, cartone ondulato.

Assenza di giunzione: tutti i manicotti vengono prodotti con tecnologia endless che garantisce assoluta uniformità superficiale e di coefficiente di attrito



Edizione: 29-01-2008

Data ultimo aggiornamento: 28-10-2013

**LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ**

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.