

MANGAS SIN EMPALME
FICHA TÉCNICA
CODIGO MN391

TIPO
MF HS W-351 G
ESTRUCTURA DE LA MANGA
Recubrimiento exterior

Material	Elastómero natural
Acabado superior	Rectificada
Color	Blanco
Dureza	40 ±5 Sh.A
Coeficiente de fricción	- Papel 2.0 - Plastica 2.0

Núcleo de traccion

Material	Poliéster (PET)
----------	-----------------

Recubrimiento interior

Material	Elastómero sintético
Color	Verde
Dureza	65 ±5 Sh.A

DATOS TÉCNICOS

Espesor total (1)	desde 10.1 hasta 12.0 mm
	" 0.4 " 0.5 in

(1) Para espesores superiores contactar el departamento técnico de CHIORINO S.p.A.

Diámetro	Ver listado mandriles disponibles
----------	-----------------------------------

Tracción 1%	10 N/mm 57 lbs/in
-------------	------------------------

Antiestaticidad dinámica permanente (UNI EN 21179)	sí
--	----


Diámetro de la polea	En función del espesor total
----------------------	------------------------------

(2) EL uso de la manga en la cercanía de sus valores límites puede comprometer su vida útil.

Resistencia a la temperatura (2)	mín. -20°C -4 °F
	máx +100°C 212 °F

SECTORES DE APLICACIÓN

Industria cartotécnica: alimentación


CARACTERÍSTICAS

- Resistencia a la abrasión
- Coeficiente de fricción constante en el tiempo
- Excelente capacidad de arrastre

RESISTENCIAS QUÍMICAS

Grupo: 8 [link](#)

CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS

REACH EC 1907/2006 Reglamento y Actualizaciones

NOTAS

Para cartón muy abrasivo y pesado y para plegadoras-encoladoras muy rápidas.

Sin empalme: todas las mangas se producen con tecnología endless que asegura absoluta homogeneidad superficial y de coeficiente de fricción.

Fecha última modificación: 28-10-2013

RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta ficha menciona las características del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrá ser hecha sin advertencia previa.