

MANICOTTI SENZA GIUNZIONE
SCHEDA TECNICA
CODICE MN-53
TIPO
MF R-053
COSTRUZIONE DEL MANICOTTO
Copertura esterna

Materiale	Elastomero naturale
Finitura	rettificata
Colore	porpora
Durezza	45 Sh.A
Coeff. d'attrito	- Carta 2.0 - Plastica 2.0

Nucleo di trazione

Materiale	---
-----------	-----

Copertura interna

Materiale	Elastomero naturale
Colore	nero
Durezza	65 Sh.A


DATI TECNICI

Spessori standard disponibili (1)	da 6.0 a 10.0 mm
	" 0.2 " 0.4 in

(1) Per spessori maggiori interpellare gli uffici tecnici della CHIORINO S.p.A.

Diametro	Vedere elenco mandrini disponibili
----------	------------------------------------

Trazione 10%	0,1 N/mm ²	15 lbs/in ²
--------------	-----------------------	------------------------

Resistenza alla temperatura (2)	min. -20 °C	-4 °F
	max +100 °C	212 °F

(2) L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del manicotto.

Diametro di avvolgimento	In funzione dello spessore totale
--------------------------	-----------------------------------

Antistaticità dinamica permanente (UNI EN 21179)	no
--	----

CARATTERISTICHE

- Resistenza all'abrasione
- Coefficiente d'attrito costante nel tempo

RESISTENZE CHIMICHE

Classe: 8 (Vedi apposito prospetto)

CONFORMITÀ

Regolamento REACH EC 1907/2006 e aggiornamenti
FDA (Food and Drug Administration)

NOTE

Per imballi abrasivi (carta, tessuto).

Assenza di giunzione: tutti i manicotti vengono prodotti con tecnologia endless che garantisce assoluta uniformità superficiale e di coefficiente di attrito.

SETTORI APPLICATIVI

Confezionatrici verticali

Edizione: 29-01-2008

Data ultimo aggiornamento: 24-09-2014

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.