

BANDES TRANSPORTEUSES ET DE PROCESS

FICHE TECHNIQUE

PT1.4 EL G3-G3 SK

	COMPOSITION						
		Matière	Élastomère synthétique				
	ţ	Épaisseur	0.25	mm	0.010	in.	
ýţ	Cote transport	Finition	SK				
	tra	Couleur	Verte				
		Coeff. de friction	HF				
	io	Matière	Polyuré	éthane (TPU)		
,	Ame traction	Plis					
<	de t	Trame					
Côté		Matière	Élastomère synthétique				
	tambour	Épaisseur	0.25	mm	0.010	in.	
		Finition	FL				
	-	Couleur	Noire				

DONNÉES TECHNIQUES					
Épaisseur totale		1.40 mm	0.06 in.		
Poids		1.50 kg/m²	0.31 lbs./sq.ft		
Charge 8% allongen	nent	2,5 N/mm	14.0 lbs./in.		
Traction max. admissible		2,5 N/mm	14.3 lbs./in.		
Résistance	min.	-10 °C	14 °F		
température (1)	max.	+60 °C	140 °F		
(1) L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie de					

Diamètre minimum d'enroulement (2)

Sabre	non

15 mm 0.6 in. ■ Tambour en flexion ■ Tambour en contreflexion 15 mm 0.6 in.

Coefficient de friction côté tambour

■ Tôle acier 0.40 [-] 0.50 [-] ■ Laminé plastique ou bois ■ Tambour acier 0.40 [-] ■ Tambour caoutchouté 0.60 [-]


1200 mm 47 in. Largeur max. production

APPLICATIONS

Papeterie

Édition: impression digitale Emballage et conditionnement Balances automatiques

Automation postale



7

CARACTÉRISTIQUES			
Influence humidité	non		
Convenable avec détecteur de métaux			
Antistatique dynamique permanente (UNI EN ISO 21179)	oui		
Conductivité superficielle (UNI EN ISO 284)	oui		
Glissement sur sole	oui		
Glissement sur rouleaux	oui		
Glissement sur sole de deux cotés	non		
Glissement en auge	oui		
Variation d'inclinaison	non		
Transport incliné	oui		
Bandes pour accumulation	non		
Convoyeur courbe	non		
Classe de résistance chimique <u>link</u>	8		

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour

NOTES

Date dernière modification: 03-05-2024 CODE PRODUIT: NA1176

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantie pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.

⁽²⁾ Diamètre minimum calculé en fonction du type de jonction CHIORINO conseillée.




BANDES TRANSPORTEUSES ET DE PROCESS

FICHE TECHNIQUE DE JONCTIONNEMENT

PT1.4 EL G3-G3 SK

• Système de jonctionnement conseillé

MICRO-Z - 30 x 6 mm



Autres systèmes de jonction possibles:

Pour des informations supplémentaires sur les systèmes de jonctionnement CHIORINO voir catalogue général.


• Paramètres de vulcanisation

Presse à chaud P\PL\PLS

Valeurs de vulcanisationTempérature plateau supérieur160 °CTempérature plateau inférieur160 °CTempérature de la sonde160 °CTemps de pressage3 min.Pression3 barFilmaucuneColle---


Instructions pour le réglage de la presse:

Utiliser le thermomètre
 "KM330" pour vérifier la
température à l'intérieur
de la bande. Mettre la
sonde selon plan à
côté.



- On préconise de enlever la bande de la presse seulement après avoir terminé le cycle de refroidissement.
- 3. Le bon résultat de la jonction est garanti seulement si les températures de la presse sont vraiment celles-ci du tableau à côté. On préconise de contrôler périodiquement le bon fonctionnement des thermostats.

• Plan pour la préparation de la presse



Plateau supérieur de chauffage

Plaque de réglage supérieure Papier anti-colmant velvet (ML3)

Bande

Bande adhésive (AC401)

Papier anti-colmant velvet (ML3)

Plaque de réglage inférieure

Plateau inférieur de chauffage

Notes

CODE PRODUIT: NA1176 Date dernière modification: 03-03-2023


LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantie pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.



BANDES DE PROCESS "FAST JOINT"

FICHE SYSTEME DE JONCTIONNEMENT



Presse à chaud P50 FJ

Valeurs de vulcanisation			
Température plateau supérieur	180 °C		
Température plateau inférieur	180 °C		
Température de la sonde	180 °C		
Temps de pressage	4 min.		
Temps de refroidissement	10 min.		


Instructions pour le réglage de la presse:

 Utiliser le thermomètre
 "KM330" pour vérifier la
température à l'intérieur de la bande. Mettre la sonde selon plan à côté.



- 2. On préconise de enlever la bande de la presse seulement après avoir terminé le cycle de refroidissement.
- 3. Le bon résultat de la jonction est garanti seulement si les températures de la presse sont vraiment celles-ci du tableau à côté. On préconise de contrôler périodiquement le bon fonctionnement des thermostats.

• Plan pour la préparation de la presse



Notes

Date dernière modification: CODE PRODUIT: NA1176

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23°C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantie pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.