

2T12 U3-U3 HP VL blue A

组成		
输送带面	材质	聚氨酯 (TPU) - HP® 系列
	厚度	0.30 毫米 0.012 英寸
	表面花纹	絲絨面
	颜色	HP® 蓝
	摩擦特性	MF
织物	材质	聚酯 (PET) - HP® 系列
	层数	2
	纬纱类型	柔软
底面	材质	聚氨酯 (TPU) - HP® 系列
	厚度	0.30 毫米 0.012 英寸
	表面花纹	平滑
	颜色	HP® 蓝

技术规格			
总厚度		1.90 毫米	0.07 英寸
重量		2.10 千克/平方米	0.43 磅/平方英尺
长度1%延伸		12 牛頓/毫米	69.0 磅/英寸
最大允许延伸拉力		24 牛頓/毫米	137.0 磅/英寸
工作温度 ⁽¹⁾	最小.	-30 摄氏度	-22 华氏度
	最大.	110 摄氏度	230 华氏度
⁽¹⁾ (接近上下限时, 寿命会相应缩减)			
最小轮径 ⁽²⁾			
■ 刀口最小半径		否	
■ 正向弯曲最小直径		40 毫米	1.57 英寸
■ 反向弯曲最小直径		60 毫米	2.36 英寸
⁽²⁾ 上述数值受不同的接头方式影响			
底面的摩擦系数			
■ 钢板滑床		0.40 [-]	
■ 夹层胶板/木板		0.50 [-]	
■ 钢面滚轮		0.40 [-]	
■ 橡胶面滚轮		0.60 [-]	
最大生产宽度		2000 毫米	79 英寸

适合应用于
食品: 甜味及咸味零食



特性	
受湿度影响	否
适用于金检机	是
抗静电 (UNI EN ISO 21179)	是
良好导电性 (UNI EN ISO 284)	否
滑床输送	是
支撑辊输送	是
输送及回程段同时滑床输送	否
槽形输送	是
鹅颈型输送	否
爬坡输送	否
可表面滑送	否
转弯皮带	是
抗化特性 (连结)	12

符合	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正	
欧盟法规EC 1935/2004及修正	
欧盟法规EC 2023/2006及修正	
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正	
HACCP (危害分析和关键控制点)	
FDA (美国食品药品监督管理局)	
USDA 肉类和家禽 (美国农业部)	
USDA 乳制品 (美国农业部)	
NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 标准及修正	
HALAL (国际清真认证管理局)	
VEGAN	

备注

产品代码 NA1208

更新: 27-10-2023


声明

本文件内容描述ZILIGEN产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对ZILIGEN产品作出合适选择及正确的应用, ZILIGEN不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。

2T12 U3-U3 HP VL blue A

建议的接头方式

单齿 Z - 80 x 10 mm



其他接着方式

- 斜角单齿 Z
- 双齿 Z
- 磨接一型
-

请参考产品总目录的乔意隆接着方式栏目。


• 压接

热压机

P \ PL \ PLS

参数设定	
上加热板	160 摄氏度
下加热板	160 摄氏度
感温器设定	160 摄氏度
持温时间	3 分钟
压力	3 巴
补膜	TC370 - PU HP 蓝色 film
胶水	---


1. 使用KM330温度表来检测皮带侧的有效温度, 把感温探头如图示放置于接头旁边。



2. 在取出接头之前, 必须完成冷却程序。

3. 为确保接头的强度, 热压温度必须达到表内所示的数值。温控组件需要定期检查, 以保证正常操作。

• 材料的摆设



• 备注

產品代碼 NA1208

更新: 10-01-2019

声明

本文件内容描述ZILIGEN产品在实验场所条件为温度+23°C及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对ZILIGEN产品作出合适选择及正确的应用, ZILIGEN不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。