

BANDES TRANSPORTEUSES ET DE PROCESS

FICHE TECHNIQUE

2T12 U0-V10 FM FR

COMPOSITION						
Côté transport	Matière	PVC 70 Sh.A (±5)				
	Épaisseur	1.00 mm <i>0.039 in.</i>				
	Finition	FM				
	Couleur	Anthracite				
	Coeff. friction	MF				
Âme de traction	Matière	Polyester (PET)				
	Plis	2				
	Trame	Flexible				
Côté tambour	Matière	Tissu imprégné en polyuréthane (TPU)				
	Épaisseur	mm in.				
	Finition	Tissu				
	Couleur	Grise				

DONNÉES TECHNIQUES						
Épaisseur totale		2.30 mm	0.09 in.			
Poids		2.50 kg/m ²	0.51 lbs./sq.ft			
Traction 1% allongeme	ent	12 N/mm	69.0 lbs./in.			
Traction max. admissi	ble	24 N/mm	137.0 lbs./in.			
Résistance température (1)	min. max.	-10 °C +60 °C	14 °F 140 °F			

(1)L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie de la bande

Rayon / Diamètre minimum d'enroulement $^{\scriptscriptstyle{(2)}}$

■ Rayon minimum du sabre	non	
■ Diamètre min. poulie en flexion	50 mm	1.97 in
■ Diamètre min poulie en contreflexion	60 mm	2 36 in

 $\ensuremath{^{(2)}}\mbox{Calcul\'e}$ en fonction du type de jonction CHIORINO conseillée


Coefficient de friction côté tambour

■ Tôle acier	0.20 [-]	
Laminé plastique ou bois	0.25 [-]	
■ Tambour acier	0.20 [-]	
■ Tambour caoutchouté	0.30 [-]	
Largeur max. production	3000 mm	118 in.

APPLICATIONS

Emballage et conditionnement Manutention des matériaux Bande courbe

Industrie du papier



CARACTÉRISTIQUES

Influence humidité		
Convenable avec détecteur de métaux		
Antistatique dynamique permanente (UNI EN ISO 21179)	oui	
Conductivité superficielle (UNI EN ISO 284)	non	
Glissement sur sole	oui	
Glissement sur rouleaux	oui	
Glissement sur sole de deux cotés	non	
Glissement en auge	oui	
Variation d'inclinaison	non	
Transport incliné	non	
Bandes pour accumulation	oui	
Convoyeur courbe		
Classe de résistance chimique <u>link</u>	9	

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour Flame Retardant UNI EN ISO 340 Flame Retardant UL94HB Horizontal Burning

NOTES

CODE PRODUIT: NA1210

Date dernière modification: 23-06-2016

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

LIMITATION DE RESPONSABILITE
La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23 °C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantie pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.




BANDES TRANSPORTEUSES ET DE PROCESS

FICHE TECHNIQUE DE JONCTIONNEMENT

2T12 U0-V10 FM FR

• Système de jonctionnement conseillé

Z-SIMPLE - 80 x 10 mm



Autres systèmes de jonction possibles:

Z-SIMPLE DIAGONAL DOUBLE-Z BISEAU '2'

EN MARCHE D'ESCALIER

Pour des informations supplémentaires sur les systèmes de jonctionnement CHIORINO voir catalogue général.

• Paramètres de vulcanisation

Presse à chaud P\PL\PLS

Valeurs de vulcanisationTempérature plateau supérieur180 °CTempérature plateau inférieur180 °CTempérature de la sonde180 °CTemps de pressage4 min.Pression4 barFilmTC673 - Film PVC FRColle---


Instructions pour le réglage de la presse:

Utiliser le thermomètre
 "KM330" pour vérifier la
température à l'intérieur
de la bande. Mettre la
sonde selon plan à
côté.



- On préconise de enlever la bande de la presse seulement après avoir terminé le cycle de refroidissement.
- Le bon résultat de la jonction est garanti seulement si les températures de la presse sont vraiment celles-ci du tableau à côté. On préconise de contrôler périodiquement le bon fonctionnement des thermostats.

• Plan pour la préparation de la presse



Notes

En cas de film renforcé, utilisez le TC-438 - Film PVC FR renforcé noir

CODE PRODUIT: NA1210 Date dernière modification: 15-11-2018

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23 °C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantie pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.