

## ME 30/20 blue DET

### DONNÉES TECHNIQUES

Matière de la maille	PET monofilament	
Matière bords et tasseaux	Polyuréthane (TPU) DET®	
Couleur	Bleu	
Ouverture de la maille	3000 µm	56.3 %
Épaisseur de la maille	2.00 mm	0.08 in.
Poids de la maille	0.60 kg/m <sup>2</sup>	0.12 lbs./sq.ft

#### Diamètre minimum d'enroulement <sup>(1)</sup>

■ Poulie en flexion	80 mm	3.15 in.
■ Poulie en contreflexion	80 mm	3.15 in.

<sup>(1)</sup> Calculé en fonction du type de jonction Chiorino conseillée

Résistance température <sup>(2)</sup>	min.	-15 °C	5 °F
	max.	70 °C	158 °F

<sup>(2)</sup> L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie de la bande


Largeur standard bords	40 mm	2 in.
------------------------	-------	-------

Largeur max. production	5000 mm	197 in.
-------------------------	---------	---------

### APPLICATIONS

Agro-alimentaire  
Alimentaire: industrie fromagère

### NOTES



### CARACTÉRISTIQUES

Influence humidité	non
Convenable avec détecteur de métaux	non
Antistatique dynamique permanente (UNI EN ISO 21179)	non
Conductivité superficielle (UNI EN ISO 284)	non
Glissement sur sole	oui
Glissement sur rouleaux	oui
Glissement sur sole de deux cotés	oui
Glissement en auge	non
Variation d'inclinaison	non
Transport incliné	non
Bandes pour accumulation	oui
Convoyeur courbe	non
Classe de résistance chimique <a href="#">link</a>	12

### EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour  
EC 1935/2004 Réglementation et mises à jour  
EC 2023/2006 Réglementation et mises à jour  
EU 10/2011, 2023/1442 Réglementation et mises à jour  
FDA (Food and Drug Administration)



CODE PRODUIT: NA1269

Date dernière modification: 10-09-2020

#### LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit Chiorino relevées dans nos labos à une température de +23 °C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits Chiorino. Faisant suite ce sur dit Chiorino ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suite au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.