


CODE NA-1461F_D6

TYP
Compact Minidrive 15/20 blue DET
BANDSPEZIFIKATION



Beschreibung	Kompaktes Zahntransportband mit verstärktem und stabilisiertem Zugträger		
Werkstoff	Polyurethan (TPU)		
Gesamtdicke	1.50 mm	0.06 in.	
Gewicht	1.70 kg/m ²	+ 0.11 kg/m	(pro Zahnreihe)
	0.35 lbs./sq.ft	+ 0.07 lbs./ft	(pro Zahnreihe)
Oberfläche	Glatt		
Farbe	Dunkleblau		
Reibwert Index	MF		

BANDKONSTRUKTION

Zugkraft bei 1% Dehnung	5 N/mm	29 lbs./in.	
Teilung	20 ± 0.4 mm	0.79 ± 0.16 in.	
Temperatur ⁽¹⁾	min. -30 °C	-22 °F	
	max. +90 °C	194 °F	
⁽¹⁾ Einsätze im Grenzbereich können die Lebensdauer des Bandes beeinträchtigen			
Max. Produktionsbreite	800 mm	31 in.	
Minimaler Trommeldurchmesser:			
■ Biegung	25 mm	1.0 in.	
■ Gegenbiegung	60 mm	2.4 in.	
Reibwert auf der Seite:			
■ Edelstahl - trocken/nass	0.50/0.42 [-]		
■ UHMW ⁽²⁾ - trocken/nass	0.42/0.35 [-]		
⁽²⁾ UHMW = Ultra High Molecular Weight			

EIGENSCHAFTEN

Feuchtempfindlich	nein
Eignung für Metallsuchgerät	nein
Permanent antistatisch dynamisch (UNI EN ISO 21179)	nein
Leitfähig (UNI EN ISO 284)	nein
C.I.P. (Clean In Place)	ja
Gleitende Abtragung auf Kunststoffstangen UHMW ⁽²⁾	ja
Rollende Abtragung	ja
Muldung auf Abtragung	nein
Z-Förderer	nein
Schrägtransport	nein
Staubetrieb	nein
Kurvenförderer	nein
Chemische Beständigkeit link	12

KONFORMITÄT

REACH EC 1907/2006 Verordnungsaktualisierung
 EC 1935/2004 Verordnungsaktualisierung
 EC 2023/2006 Verordnungsaktualisierung
 EU 10/2011, 2017/752 Verordnungsaktualisierung
 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
 FDA (Food and Drug Administration)


ANWENDUNG

Lebensmittelindustrie
 Verpackungsindustrie

ANMERKUNGEN

Ausgabe: 08-05-2018

Datum der letzten Änderung: 17-12-2018

BESCHRÄNKUNG DER VERANTWORTUNG

Dieses Datenblatt zeigt die Merkmale des CHIORINO Produktes, die in unserem Labor bei einer Temperatur von +23 Grad °C und relativer Luft-Feuchtigkeit 50% erhoben wurden.

Die Angaben sind Richtwerte, die nicht unbedingt den industriellen Einsatzbedingungen entsprechen und ihre Befähigung zu einer besonderen Anwendung nicht garantieren.

Die Alleinverantwortung der richtigen Wahl und des Produkteinsatzes bleibt dem Kunden. CHIORINO wird nicht verantwortlich sein für eventuelle Schäden, die von der Verwendung