

1M6 U0-V10 LG N

Composizione

Lato trasporto	Materiale	PVC 35 Sh.A (±5)		
	Spessore	1.00 mm	0.039 in.	
	Finitura superficiale	LG		
	Colore	Nero		
	Coeff. d'attrito	HF		
Nucleo di trazione	Materiale	Poliestere (PET)		
	N. di tele	1		
	Tipo di trama	Rigida		
Lato scorrimento	Materiale	Tessuto impregnato di poliuretano (TPU)		
	Spessore	--- mm	--- in.	
	Finitura superficiale	Tela		
	Colore	Grigio chiaro		

Dati tecnici

Spessore totale	1.60 mm	0.06 in.
Peso	1.75 kg/m ²	0.36 lbs./sq.ft
Trazione all'1%	6 N/mm	34 lbs./in.
Trazione max. ammissibile	6 N/mm	34 lbs./in.
Resistenza alla temperatura ⁽¹⁾	min.	-10 °C 14 °F
	max.	+60 °C 140 °F

⁽¹⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro.

Raggio / Diametro minimo di avvolgimento ⁽²⁾

■ Raggio minimo penna	no	
■ Ø min. puleggia in flessione	25 mm	0.98 in.
■ Ø min. puleggia in controflessione	40 mm	1.57 in.

⁽²⁾ Calcolato in funzione del tipo di giunzione CHIORINO consigliata.


Coefficiente d'attrito superficie lato scorrimento

■ Lamiera acciaio	0.20 [-]
■ Laminato plastica o legno	0.25 [-]
■ Tamburo acciaio	0.20 [-]
■ Tamburo gommato	0.30 [-]

Larghezza max. di produzione	2000 mm	79 in.
------------------------------	---------	--------

Settori applicativi

Aeroporti
Movimentazione materiali



Caratteristiche

Influenza umidità	no
Idoneità al metal detector	no
Antistaticità dinamica permanente (UNI EN ISO 21179)	si
Conducibilità superficiale (UNI EN ISO 284)	no
Scorrimento su piano	si
Scorrimento su rulli	si
Scorrimento su piano sui due lati	no
Scorrimento in conca	no
Variazione di pendenza	no
Trasporto inclinato	si
Trasporto con accumulo	no
Trasportatore in curva	no
Resistenze chimiche link	4

Conformità normative

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti

Note


CODICE PRODOTTO NA1631

Data ultimo aggiornamento: 02-03-2021

Limitazione di responsabilità

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

1M6 U0-V10 LG N

 Sistema di giunzione consigliato
 MONO ZETA - 80 x 10 mm

 A = 80 mm
 B = 10 mm
 Altri sistemi di giunzione possibili:
 MONO ZETA DIAGONALE
 MICRO ZETA - 30 x 6 mm


Per ulteriori informazioni sui sistemi di giunzione CHIORINO ved. catalogo generale.

 Parametri di pressatura
 Pressa a caldo P \ PL \ PLS

Valori di pressatura	
Temperatura piano superiore	175 °C
Temperatura piano inferiore	170 °C
Temperatura sonda	170 °C
Mantenimento in temperatura	3 min.
Pressione	2,5 bar
Film	TC28 - Film PVC nero
Collante	---


 Avvertenze regolazione pressa:

1. Utilizzare l'apposito termometro "KM330" per verificare l'effettiva temperatura all'interno del nastro. Posizionare la sonda come da disegno a lato.



2. Si raccomanda di estrarre il nastro dalla pressa soltanto a conclusione del ciclo di raffreddamento.

3. Il buon risultato della giunzione è garantito solo se le temperature della pressa sono effettivamente quelle riportate nella tabella a lato. Si raccomanda la periodica verifica del corretto funzionamento dei termostati.

 Schema di allestimento della pressa

 Note
 CODICE PRODOTTO NA1631
 Data ultimo aggiornamento: 28-01-2021
 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.