

2M5 U0-U0 HP A AM

COMPOSIZIONE

| | | | |
|---------------------------|-----------------------|---|------------|
| Lato trasporto | Materiale | Tessuto impr. poliuretano (TPU) - Sistema HP® | |
| | Spessore | --- | mm --- in. |
| | Finitura superficiale | Tela | |
| | Colore | Bianco | |
| | Coeff. d'attrito | LF | |
| Nucleo di trazione | Materiale | Poliestere (PET) - sistema HP® | |
| | N. di tele | 2 | |
| | Tipo di trama | Rigida | |
| Lato scorrimento | Materiale | Tessuto impr. poliuretano (TPU) - Sistema HP® | |
| | Spessore | --- | mm --- in. |
| | Finitura superficiale | Tela | |
| | Colore | Bianco | |

DATI TECNICI

| | | |
|--|------------------------|-----------------|
| Spessore totale | 1.00 mm | 0.04 in. |
| Peso | 1.00 kg/m ² | 0.20 lbs./sq.ft |
| Trazione all'1% | 6 N/mm | 34 lbs./in. |
| Trazione max. ammissibile | 12 N/mm | 69 lbs./in. |
| Resistenza alla temperatura ⁽¹⁾ | min. | -30 °C -22 °F |
| | max. | +110 °C 230 °F |

⁽¹⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro.

Raggio / Diametro minimo di avvolgimento ⁽²⁾

| | | |
|--------------------------------------|-------|----------|
| ■ Raggio minimo penna | 4 mm | 0,16 in. |
| ■ Ø min. puleggia in flessione | 8 mm | 0.31 in. |
| ■ Ø min. puleggia in controflessione | 16 mm | 0.63 in. |

⁽²⁾ Calcolato in funzione del tipo di giunzione CHIORINO consigliata.


Coefficiente d'attrito superficie lato scorrimento

| | |
|-----------------------------|----------|
| ■ Lamiera acciaio | 0.20 [-] |
| ■ Laminato plastica o legno | 0.25 [-] |
| ■ Tamburo acciaio | 0.20 [-] |
| ■ Tamburo gommato | 0.30 [-] |

Larghezza max. di produzione 2100 mm 83 in.

SETTORI APPLICATIVI

Agroalimentare: industria conserviera
 Alimentare: pane
 Alimentare: biscotti e crackers
 Alimentare: snack dolci e salati
 Alimentare: industria del cioccolato
 Industria del legno
 Industria cartaria: tissue
 Imballaggio e confezionamento
 Alimentare: pizza



SISTEMA PRODOTTO **HP[®] AM**

CARATTERISTICHE

| | |
|--|----|
| Influenza umidità | no |
| Idoneità al metal detector | si |
| Antistaticità dinamica permanente (UNI EN ISO 21179) | si |
| Conducibilità superficiale (UNI EN ISO 284) | si |
| Scorrimento su piano | si |
| Scorrimento su rulli | si |
| Scorrimento su piano sui due lati | si |
| Scorrimento in conca | no |
| Variazione di pendenza | no |
| Trasporto inclinato | no |
| Trasporto con accumulo | si |
| Trasportatore in curva | no |
| Resistenze chimiche link | 12 |

CONFORMITÀ NORMATIVE

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti
 EC 1935/2004 Regolamento e aggiornamenti
 EC 2023/2006 Regolamento e aggiornamenti
 EU 10/2011, 2023/1442 Regolamento e aggiornamenti
 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
 FDA (Food and Drug Administration)
 VEGAN


NOTE

CODICE PRODOTTO **NA1747**


Data ultimo aggiornamento: 25-09-2023

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

2M5 U0-U0 HP A AM

• Sistema di giunzione consigliato **MONO ZETA - 80 x 10 mm**



Altri sistemi di giunzione possibili:

- MONO ZETA DIAGONALE
- DOPPIA ZETA
- SMUSSO '1'

Per ulteriori informazioni sui sistemi di giunzione CHIORINO ved. catalogo generale.


• Parametri di pressatura

Pressa a caldo **P \ PL \ PLS**

| Valori di pressatura | |
|-----------------------------|---------|
| Temperatura piano superiore | 155 °C |
| Temperatura piano inferiore | 155 °C |
| Temperatura sonda | 155 °C |
| Mantenimento in temperatura | 3 min. |
| Pressione | 2,5 bar |
| Film | nessuno |
| Collante | --- |


Avvertenze regolazione pressa:

1. Utilizzare l'apposito termometro "KM330" per verificare l'effettiva temperatura all'interno del nastro. Posizionare la sonda come da disegno a lato.



2. Si raccomanda di estrarre il nastro dalla pressa soltanto a conclusione del ciclo di raffreddamento.
3. Il buon risultato della giunzione è garantito solo se le temperature della pressa sono effettivamente quelle riportate nella tabella a lato. Si raccomanda la periodica verifica del corretto funzionamento dei termostati.

• Schema di allestimento della pressa



• Note

CODICE PRODOTTO NA1747

Data ultimo aggiornamento: 21-04-2023

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.