

2MT4 O0-O2 HY FXD AM

组成					
面胶	材质	聚烯烃 (TPO)			
	厚度	0.20	毫米	0.008	英寸
	表面花纹	布紋			
	颜色	Silver			
	摩擦特性	LF			
织物	材质	聚酯 (PET)			
	层数	2			
	纬纱类型	复合			
底面	材质	聚烯烃 (TPO) 浸泡布			
	厚度	---	毫米	---	英寸
	表面花纹	布			
	颜色	白			
技术规格					
总厚度		1.10 毫米		0.04 英寸	
重量		1.20 千克/平方米		0.24 磅/平方英尺	
长度1%延伸		4 牛頓/毫米		23.0 磅/英寸	
最大允许延伸拉力		8 牛頓/毫米		46.0 磅/英寸	
工作温度 ⁽¹⁾		最小.	-40 攝氏度	-40 华氏度	
		最大.	80 攝氏度	176 华氏度	
⁽¹⁾ (接近上下限时, 寿命会相应缩减)					
最小轮径 ⁽²⁾					
■ 刀口最小半径		3 毫米		0.12 英寸	
■ 正向弯曲最小直径		6 毫米		0.24 英寸	
■ 反向弯曲最小直径		16 毫米		0.63 英寸	
⁽²⁾ 上述数值受不同的接头方式影响					
底面的摩擦系数					
■ 钢板滑床		0.20 [-]			
■ 夹层胶板/木板		0.25 [-]			
■ 钢面滚轮		0.20 [-]			
■ 橡胶面滚轮		0.30 [-]			
最大生产宽度		1600 毫米		63 英寸	
适合应用于					
食品: 糖果					
食品: 巧克力棒					
食品: 巧克力冷却队道					
食品: 焙烤					
食品: 乳制品					
食品: 肉类和鱼类加工					
食品: 家禽					
食品: 海鲜加工					



HYPERCLEAN®

特性	
受湿度影响	否
适用于金检机	否
抗静电 (UNI EN ISO 21179)	是
良好导电性 (UNI EN ISO 284)	否
滑床输送	是
支撑辊输送	是
输送及回程段同时滑床输送	否
槽形输送	是
鹅颈型输送	否
爬坡输送	否
可表面滑送	否
转弯皮带	是
抗化特性 (连结)	12

符合	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正	
欧盟法规EC 1935/2004及修正	
欧盟法规EC 2023/2006及修正	
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正	
FDA (美国食品药品监督管理局)	

备注	
最大生产宽度1600毫米。更宽宽度的生产请求必须得到 Chiorino 技术管理部门的授权	

编号 NA1778

更新: 01-04-2025

声明

本文件内容描述ZILIGEN产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对ZILIGEN产品作出合适选择及正确的应用, ZILIGEN不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。