

CODICE NA225
TIPO
SILON 25 HC
COMPOSIZIONE

Lato trasporto	Materiale	Tessuto non tessuto agugliato di poliestere (PET)	
	Spessore	--- mm	--- in.
	Finitura superficiale	Grezzo	
	Colore	Antracite	
	Coeff d'attrito	LF	

Nucleo di trazione	Materiale	Poliestere (PET)	
	N. di tele	3	
	Tipo di tram	Flessibile	

Lato scorrimento	Materiale	Tessuto non tessuto agugliato di poliestere (PET)	
	Spessore	--- mm	--- in.
	Finitura superficiale	Grezzo	
	Colore	Antracite	

DATI TECNICI

Spessore totale	2.50 mm	0.10 in.
Peso	1.45 kg/m ²	0.30 lbs./sq.ft
Trazione all'1% d'allungamento	10 N/mm	57.0 lbs./in.
Trazione max. ammissibile	10 N/mm	57.0 lbs./in.

Resistenza alla temperatura ⁽¹⁾		
■ Min.	-20 °C	-4 °F
■ Max. - giunzione monozeta	+100 °C	212 °F
■ Max. - giunzione smusso	+120 °C	248 °F

⁽¹⁾ L'utilizzo in prossimità dei valori limite può compromettere la durata del nastro.

Diametro minimo di avvolgimento		
■ Penna		no
■ Puleggia in flessione - giunzione monozeta	30 mm	1.2 in.
■ Puleggia in flessione - giunzione smusso	30 mm	1.2 in.
■ Puleggia in controflessione	50 mm	2.0 in.


Coefficiente d'attrito superficie lato scorrimento

■ Lamiera acciaio	0.20 [-]
■ Laminato plastica o legno	0.25 [-]
■ Tamburo acciaio	0.20 [-]
■ Tamburo gommato	0.30 [-]

Larghezza max. di produzione 2000 mm 79 in.

CONFORMITÀ NORMATIVE

REACH EC 1907/2006 Regolamento e aggiornamenti


CARATTERISTICHE

Influenza umidità	si
Idoneità al metal detector	no
Antistaticità dinamica permanente (UNI EN ISO 21179)	si
Conduttività superficiale (UNI EN ISO 284)	si
Scorrimento su piano	si
Scorrimento su rulli	si
Scorrimento su piano sui due lati	si
Scorrimento in conca	si
Variazione di pendenza	no
Trasporto inclinato	no
Trasporto con accumulo	si
Trasportatore in curva	no
Resistenze chimiche link	11

SETTORI APPLICATIVI

Tessile: taglio automatico
 Industria del legno
 Cartotecnica
 Imballaggio e confezionamento
 Industria conciaria
 Tavoli di taglio

NOTE
Conduttività superficiale (UNI EN ISO 284)


Lato trasporto 10⁶ a 10⁸ Ohm per m²
 Lato scorrimento 10⁶ a 10⁸ Ohm per m
 Considerata la natura del prodotto i valori su riportati sono da ritenersi indicativi, soggetti a variazioni.

Edizione: 24-07-2009

Data ultimo aggiornamento: 16-01-2018

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 °C e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

CODICE NA225
 TIPO
 SILON 25 HC
 • Sistema di giunzione consigliato
 MONO ZETA - 80 x 20 mm


A	80 mm
B	20 mm

 Altri sistemi di giunzione possibili:
 **MONO ZETA DIAGONALE
 SMUSSO '1'**



Per ulteriori informazioni sui sistemi di giunzione CHIORINO ved. catalogo generale.

 • Parametri di pressatura
 Pressa a caldo P \ PL \ PLS

Valori di pressatura	
Temperatura piano superiore	165 °C
Temperatura piano inferiore	165 °C
Temperatura sonda	165 °C
Mantenimento in temperatura	3 min.
Pressione	1.8 bar
Film	vedi note
Collante	---

 Avvertenze regolazione pressa:

1. Utilizzare l'apposito termometro "KM330" per verificare l'effettiva temperatura all'interno del nastro. Posizionare la sonda come da disegno a lato.
2. Si raccomanda di estrarre il nastro dalla pressa soltanto a conclusione del ciclo di raffreddamento.
3. Il buon risultato della giunzione è garantito solo se le temperature della pressa sono effettivamente quelle riportate nella tabella a lato. Si raccomanda la periodica verifica del corretto funzionamento dei termostati.


 • Schema di allestimento della pressa

 • Note

1. Applicare nell'ordine 3 strati di TC-67 + 1 film TC-12, con lato PU a contatto con il nastro.
2. Distanziare le estremità delle punte di 3 mm.

Edizione: 06-02-2013

Data ultimo aggiornamento: 11-12-2017

 LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.

CODICE NA225
TIPO
SILON 25 HC
• Sistema di giunzione consigliato

SMUSSO '1'


 Per ulteriori informazioni sui sistemi di giunzione
 CHIORINO ved. catalogo generale.

• Istruzioni per la smussatura

Tipo di smussatrice	Spessore totale mm	Lungh. mm	Taglio diritto/ diagonale	Tipo di camma/ tassello	Lato tela				Lato copertura				
					T mm	B mm	Regol. spessore	Posizione micro piano di lavoro	T mm	B mm	Regol. spessore	Posizione micro piano di lavoro	
B600 A	2.5	40	Diagonale	1-10	15	5	18.95	---	---	---	---	---	---
B300 SA		---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

• Istruzioni per l'impiego dei collanti


 Mescolare l'**indurente I** con il **collante R** (pot life 2 ore).

Applicare la miscela ottenuta in velo leggero sui due smussi.

Lasciare asciugare per 5 minuti, quindi unire le due estremità curando l'allineamento.

Pressare seguendo le indicazioni riportate nella tabella "Valori di pressatura".

Per avere migliori garanzie di tenuta, impiegare il prodotto almeno 24 ore dopo la pressatura.

• Schema di allestimento della pressa

Valori di pressatura

Temperatura piano superiore	100 °C
Temperatura piano inferiore	100 °C
Mantenimento in temperatura	15 min.
Coppia di serraggio	30 Nm
Tempo di raffreddamento: si raccomanda di estrarre dalla pressa la cinghia o il nastro ad una temperatura di 60/70°C.	

• Note

Edizione: 30-09-2005

Data ultimo aggiornamento: 30-01-2014

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

La presente scheda riporta le caratteristiche del prodotto CHIORINO quali rilevate in laboratorio a temperatura di +23 e umidità relativa 50%, non ne rispecchia necessariamente le condizioni industriali di utilizzo né garantisce la loro idoneità in caso di particolari applicazioni, restando sempre responsabilità esclusiva del cliente quella relativa alla corretta scelta e all'impiego dei prodotti CHIORINO. In relazione a quanto precede CHIORINO non sarà responsabile per eventuali danni che dovessero derivare dall'utilizzo dei propri prodotti. Eventuali modifiche dei dati riportati nella scheda potranno essere effettuate senza preavviso.