


2MT4 O0-O2 HY W A

组成			
面胶	材质	聚烯烃 (TPO)	
	厚度	0.20 毫米	0.008 英吋
	表面花纹	雾面	
	颜色	白	
	摩擦特性	LF	
织物	材质	聚酯 (PET)	
	层数	2	
	纬纱类型	复合	
底面	材质	聚烯烃 (TPO) 浸泡布	
	厚度	--- 毫米	--- 英吋
	表面花纹	布	
	颜色	透明	

技术规格			
总厚度		1.10 毫米	0.04 英吋
重量		1.00 千克/平方米	0.20 磅/平方英尺
长度1%延伸		4 牛顿/毫米	23.0 磅/英吋
最大允许延伸拉力		8 牛顿/毫米	46.0 磅/英吋
工作温度 ⁽¹⁾	最小.	-40 摄氏度	-40 华氏度
	最大.	80 摄氏度	176 华氏度
⁽¹⁾ (接近上下限时, 寿命会相应缩减)			
最小轮径 ⁽²⁾			
■ 刀口最小半径		3 毫米	0.12 英吋
■ 正向弯曲最小直径		6 毫米	0.24 英吋
■ 反向弯曲最小直径		16 毫米	0.63 英吋
⁽²⁾ 上述数值受不同的接头方式影响			
底面的摩擦系数			
■ 钢板滑床		0.20 [-]	
■ 夹层胶板/木板		0.25 [-]	
■ 钢面滚轮		0.20 [-]	
■ 橡胶面滚轮		0.30 [-]	
最大生产宽度		1600 毫米	63 英吋

适合应用于	
食品: 糖果	
食品: 烘焙	
食品: 巧克力棒	
食品: 巧克力冷却隧道	
食品: 乳制品	
食品: 肉类和鱼类加工	
食品: 家禽	
食品: 海鲜加工	



HYPERCLEAN®

特性	
受湿度影响	否
适用于金检机	是
抗静电 (UNI EN ISO 21179)	是
良好导电性 (UNI EN ISO 284)	否
滑床输送	是
支撑辊输送	是
输送及回程段同时滑床输送	否
槽形输送	是
鹅颈型输送	否
爬坡输送	否
可表面滑送	否
转弯皮带	是
抗化特性 (连结)	12

符合	
欧盟REACH法规EC 1907/2006及修正	
欧盟法规EC 1935/2004及修正	
欧盟法规EC 2023/2006及修正	
欧盟法规EU 10/2011, 2023/1442及修正	
FDA (美国食品药品监督管理局)	

备注	
最大生产宽度1600毫米。更宽宽度的生产请求必须得到 Chiorino 技术管理部门的授权	

编号 NA2629

更新: 06-03-2025

声明

本文件内容描述ZILIGEN产品在实验场所条件为温度+23℃及相对湿度50%的状况下测试得出的特性, 它并非完全等同于个别工业应用条件下所表现出来的数值, 我们也不能保证产品能适合于某些特殊应用。客户应根据自身使用情况来对ZILIGEN产品作出合适选择及正确的应用, ZILIGEN不能承担因产品使用所导致的损失及损坏。在需要时数值会被更新而无须事先通知客户。