

# 1M5 U0-U2 W A LF VL

## COMPOSICIÓN


|                       |                   |                                              |           |
|-----------------------|-------------------|----------------------------------------------|-----------|
| Lado transporte       | Material          | Poliuretano (TPU)                            |           |
|                       | Espesor           | 0.20 mm                                      | 0.008 in. |
|                       | Acabado           | VL                                           |           |
|                       | Color             | Blanco                                       |           |
| Núcleo tracción       | Coef. de fricción | LF                                           |           |
|                       | Material          | Poliéster (PET)                              |           |
| Lado de deslizamiento | Capas             | 1                                            |           |
|                       | Trama             | Rígida                                       |           |
| Lado de deslizamiento | Material          | Tejido con impregnación de poliuretano (TPU) |           |
|                       | Espesor           | --- mm                                       | --- in.   |
|                       | Acabado           | Tejido                                       |           |
|                       | Color             | Blanco                                       |           |

## DATOS TÉCNICOS

|                                                                                                        |      |            |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|-----------------|
| Espesor total                                                                                          |      | 0.70 mm    | 0.03 in.        |
| Peso                                                                                                   |      | 0.80 kg/m² | 0.16 lbs./sq.ft |
| Tracción 1% de alargamiento                                                                            |      | 5 N/mm     | 29.0 lbs./in.   |
| Tracción máx admisible                                                                                 |      | 5 N/mm     | 28.6 lbs./in.   |
| Resistencia a la temperatura <sup>(1)</sup>                                                            | mín. | -20 °C     | -4 °F           |
|                                                                                                        | máx. | +100 °C    | 212 °F          |
| <sup>(1)</sup> El uso de la banda en la cercanía de sus valores limites puede comprometer su vida útil |      |            |                 |
| Radio / Diámetro mínimo de la polea <sup>(2)</sup>                                                     |      |            |                 |
| ■ Radio min. del canto de cuchilla                                                                     |      | 3 mm       | 0,12 in.        |
| ■ Diám. mín. polea en flexión                                                                          |      | 6 mm       | 0.24 in.        |
| ■ Diám. mín. polea en contraflexión                                                                    |      | 16 mm      | 0.63 in.        |
| <sup>(2)</sup> Calculado en base al sistema de empalme aconsejado por Chiorino                         |      |            |                 |
| Coeficiente de fricción lado deslizamiento                                                             |      |            |                 |
| ■ Chapa acero                                                                                          |      | 0.20 [-]   |                 |
| ■ Chapa plást. o madera                                                                                |      | 0.25 [-]   |                 |
| ■ Tambor acero                                                                                         |      | 0.20 [-]   |                 |
| ■ Tambor forrado                                                                                       |      | 0.30 [-]   |                 |
| Ancho máx. producción                                                                                  |      | 1500 mm    | 59 in.          |

## SECTORES DE APLICACIÓN

Alimentaria: productos tratados en el horno  
 Alimentaria: snacks dulces y salados  
 Alimentaria: túnel de enfriamiento del chocolate  
 Embalaje y envase



## CARACTERÍSTICAS

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Influencia humedad                                     | no |
| Adecuado para el detector de metales                   | sí |
| Antiestaticidad dinámica permanente (UNI EN ISO 21179) | sí |
| Conductividad de la superficie (UNI EN ISO 284)        | no |
| Deslizamiento sobre chapa                              | sí |
| Deslizamiento sobre rodillos                           | sí |
| Deslizamiento sobre chapa ambos lados                  | no |
| Deslizamiento en artesa                                | no |
| Cuello de cisne                                        | no |
| Transporte inclinado                                   | no |
| Bandas para acumulación                                | sí |
| Bandas curvas                                          | no |
| Clase de resistencia química <a href="#">link</a>      | 5  |

## CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS

REACH EC 1907/2006 Reglamento y Actualizaciones  
 EC 1935/2004 Reglamento y Actualizaciones  
 EC 2023/2006 Reglamento y Actualizaciones  
 Directiva EU 10/2011, 2023/1442 Reglamento y Actualizaciones  
 HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)  
 FDA (Food and Drug Administration)



## NOTAS

CÓDIGO DE PRODUCTO: NA738

Fecha última modificación: 12-12-2018

### RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta ficha menciona las características del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C. y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrá ser hecha sin advertencia previa.

## 1M5 U0-U2 W A LF VL

### • Método de empalme recomendado

ZETA SIMPLE - 80 x 10 mm



A = 80 mm  
B = 10 mm

### Otros métodos de empalme:

Z-SIMPLE DIAGONAL  
MICRO ZETA - 30 x 6 mm

Para cualquier información adicional, respecto a los métodos de empalme CHIORINO, véase el catálogo general.

### • Parámetros de fusión

#### Prensa caliente P \ PL \ PLS

| Valores de prensado          |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Temperatura placa superior   | 155 °C                |
| Temperatura placa inferior   | 155 °C                |
| Temperatura sonda            | 155 °C                |
| Mantenimiento en temperatura | 3 min.                |
| Presión                      | 3 bar                 |
| Film                         | TC32 - Film PU blanca |
| Adhesivo                     | --                    |


### Recomendaciones para la regulación de la prensa:

1. Utilizar el termómetro "KM330", para comprobar la temperatura efectiva en el interior de la banda. Colocar la sonda según el dibujo lateral.



2. Recomendamos sacar la banda desde la prensa sólo al final del ciclo de enfriamiento.
3. Se garantiza el éxito en la realización del empalme sólo si las temperaturas de la prensa son exactamente las que se detallan en la tabla lateral. Recomendamos una comprobación periódica del funcionamiento de los termostatos.

### • Esquema de preparación de la máquina



### • Notas

CÓDIGO DE PRODUCTO: NA738

Fecha última modificación: 30-01-2014

#### RESTRICCIÓN DE RESPONSABILIDAD

Esta ficha menciona las características del producto CHIORINO, tal como han sido analizadas en laboratorio a la temperatura de + 23 °C. y humedad relativa del 50% y esto significa que no refleja las condiciones industriales de uso ni siquiera garantiza su idoneidad en caso de aplicaciones especiales, siendo siempre del usuario la exclusiva responsabilidad referente a la apropiada elección y al empleo de los productos CHIORINO. Por lo anteriormente mencionado, CHIORINO no será responsable de cualquier daño que ocurra debido al uso de sus productos. Cualquier modificación de los datos mencionados en la ficha podrá ser hecha sin advertencia previa.