

**CODE NA-815**
**TYPE**
**2T12 V5-V10 AGR**
**COMPOSITION**

<b>Côté transport</b>	Matière	PVC 60 Sh.A (±5)		
	Épaisseur	1.00 mm	0.039 in.	
	Finition	Lisse		
	Couleur	Verte		
<b>Âme de traction</b>	Matière	Polyester (PET)		
	Plis	2		
	Trame	Flexible		
<b>Côté tambour</b>	Matière	PVC 60 Sh.A (±5)		
	Épaisseur	0.50 mm	0.020 in.	
	Finition	PN		
	Couleur	Verte		

**DONNÉES TECHNIQUES**

Épaisseur totale	3.10 mm	0.12 in.
Poids	3.60 kg/m <sup>2</sup>	0.73 lbs./sq.ft
Traction 1% allongement	12 N/mm	69.0 lbs./in.
Traction max. admissible	24 N/mm	137.0 lbs./in.
Résistance température <sup>(1)</sup>	min. -15 °C	5 °F
	max. +60 °C	140 °F

<sup>(1)</sup>L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie de la bande

**Rayon / Diamètre minimum d'enroulement <sup>(2)</sup>**

- Rayon minimum du sabre non
- Diamètre min. poulie en flexion 80 mm 3.15 in.
- Diamètre min. poulie en contreflexion 120 mm 4.72 in.

<sup>(2)</sup>Calculé en fonction du type de jonction CHIORINO conseillée


**Coefficient de friction côté tambour**

- Tôle acier ---
- Laminé plastique ou bois ---
- Tambour acier 0.40 [-]
- Tambour caoutchouté 0.60 [-]

Largeur max. production 2000 mm 79 in.

**APPLICATIONS**

Agro-alimentaire


**CARACTÉRISTIQUES**

Influence humidité	non
Convenable avec détecteur de métaux	oui
Antistatique dynamique permanente (UNI EN ISO 21179)	non
Conductivité superficielle (UNI EN ISO 284)	non
Glissement sur sole	non
Glissement sur rouleaux	oui
Glissement sur sole de deux cotés	non
Glissement en auge	oui
Variation d'inclinaison	non
Transport incliné	non
Bandes pour accumulation	non
Convoyeur courbe	oui
Classe de résistance chimique <a href="#">link</a>	3

**EN CONFORMITÉ AUX NORMES**

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour

**NOTES**


Resistance plus élevée aux basses températures par rapport aux bandes en PVC standard.

Edition: 24-07-2009

Date dernière modification: 23-06-2016

**LIMITATION DE RESPONSABILITÉ**

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23 °C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.

**CODE NA-815**
**TYPE**
**2T12 V5-V10 AGR**
**• Système de jonctionnement conseillé Z-SIMPLE**

**Autres systèmes de jonction possibles:**

Z-SIMPLE DIAGONAL  
DOUBLE-Z  
BISEAU '3'  
EN MARCHE D'ESCALIER



Pour des informations supplémentaires sur les systèmes de jonctionnement CHIORINO voir catalogue général.

**• Paramètres de vulcanisation**
**Presse à chaud P \ PL \ PLS**

Valeurs de vulcanisation	
Température plateau supérieur	170 °C
Température plateau inférieur	170 °C
Température de la sonde	170 °C
Temps de passage	3 min.
Pression	3 bar
Film	TC-384 - Film PVC verte pomme
Colle	---

**Instructions pour le réglage de la presse:**

1. Utiliser le thermomètre "KM330" pour vérifier la température à l'intérieur de la bande. Mettre la sonde selon plan à côté.
2. On préconise de enlever la bande de la presse seulement après avoir terminé le cycle de refroidissement.
3. Le bon résultat de la jonction est garanti seulement si les températures de la presse sont vraiment celles-ci du tableau à côté. On préconise de contrôler périodiquement le bon fonctionnement des thermostats.


**• Plan pour la préparation de la presse**

**• Notes**

Edition: 25-10-2004

Date dernière modification: 30-01-2014

**LIMITATION DE RESPONSABILITÉ**

La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23 °C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantit pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suite au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.