

BANDES TRANSPORTEUSES ET DE PROCESS

FICHE TECHNIQUE

1M5 U0-U2 HP W A

COMPOSIT	ION	
Matière	Polyuréthane (TPU) - système HP®	
Épaisseur	0.20 mm <i>0.008 in.</i>	
Finition	Lisse	
Couleur	Blanche	
Coeff. friction	MF	
Matière	Polyester (PET) - système HP®	
Plis	1	
Trame	Rigide	
Matière	Tissu imprégné en polyuréthane (TPU)-système HP®	
Épaisseur	mm in.	
Finition	Tissu	
	Épaisseur Finition Couleur Coeff. friction Matière Plis Trame Matière Épaisseur	

DONNÉES TECHNIQUES			
Épaisseur totale		0.70 mm	0.03 in.
Poids		0.80 kg/m ²	0.16 lbs./sq.ft
Traction 1% allongement		5 N/mm	29.0 lbs./in.
Traction max. admissible		5 N/mm	28.6 lbs./in.
Résistance température (1)	min. max.	-30 °C +110 °C	-22 °F 230 °F

(1)L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie de la bande

Rayon / Diamètre minimum d'enroulement (2)

■ Rayon minimum du sabre	3 mm	0,12 in.
■ Diamètre min. poulie en flexion	6 mm	0.24 in.
■ Diamètre min. poulie en contreflexion	16 mm	0.63 in.
(0)		

(2) Calculé en fonction du type de jonction CHIORINO conseillée

Coefficient de friction côté tambour

Couleur Bleu claire

■ Tôle acier	0.20 [-]
Laminé plastique ou bois	0.25 [-]
■ Tambour acier	0.20 [-]
■ Tambour caoutchouté	0.30 [-]

Largeur max. production 2100 mm 83 in.

APPLICATIONS

Alimentaire: machines à trancher industrielles

Alimentaire: industrie fromagère

Alimentaire: transformation de la pâte e de la pizza

Alimentaire: gâteaux et biscuits salés Alimentaire: snacks sucrées et salées

Alimentaire: tunnel de refroidissement du chocolat

Alimentaire: transport de pâte sèche

Industrie pharmaceutique Alimentaire: pizza



SYSTÈME PRODUIT



CARACTÉRISTIQUES	
uence humidité	

Influence humidité	
Convenable avec détecteur de métaux	
Antistatique dynamique permanente (UNI EN ISO 21179)	oui
Conductivité superficielle (UNI EN ISO 284)	
Glissement sur sole	oui
Glissement sur rouleaux	oui
Glissement sur sole de deux cotés	non
Glissement en auge	non
Variation d'inclinaison	non
Transport incliné	non
Bandes pour accumulation	non
Convoyeur courbe	non
Classe de résistance chimique <u>link</u>	

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour EC 1935/2004 Réglementation et mises à jour EC 2023/2006 Réglementation et mises à jour EU 10/2011, 2023/1442 Réglementation et mises à jour HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) FDA (Food and Drug Administration)

USDA Meat&Poultry (United States Department of Agriculture) NSF/ANSI 3-A 14159-3-2014 Réglementation et mises à jour HALAL (World Halal Authority)

VEGAN









Date dernière modification: 11-10-2023 CODE PRODUIT: NA948

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

LIMITATION DE RESPONSABILITE
La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23 °C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantie pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.




BANDES TRANSPORTEUSES ET DE PROCESS

FICHE TECHNIQUE DE JONCTIONNEMENT

1M5 U0-U2 HP W A

• Système de jonctionnement conseillé

Z-SIMPLE - 80 x 10 mm



Autres systèmes de jonction possibles:

Z-SIMPLE DIAGONAL MICRO-Z - 30 x 6 mm

Pour des informations supplémentaires sur les systèmes de jonctionnement CHIORINO voir catalogue général.

• Paramètres de vulcanisation

Presse à chaud P\PL\PLS

Valeurs de vulcanisation		
Température plateau supérieur	155 °C	
Température plateau inférieur	150 °C	
Température de la sonde	150 °C	
Temps de pressage	3 min.	
Pression	3 bar	
Film	TC300 - Film PU HP W	
Colle		


Instructions pour le réglage de la presse:

Utiliser le thermomètre
 "KM330" pour vérifier la
température à l'intérieur
de la bande. Mettre la
sonde selon plan à
côté.



- On préconise de enlever la bande de la presse seulement après avoir terminé le cycle de refroidissement.
- Le bon résultat de la jonction est garanti seulement si les températures de la presse sont vraiment celles-ci du tableau à côté. On préconise de contrôler périodiquement le bon fonctionnement des thermostats.

• Plan pour la préparation de la presse



Notes

CODE PRODUIT: NA948

Date dernière modification: 10-01-2019

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23 °C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantie pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.