

BANDES TRANSPORTEUSES ET DE PROCESS

FICHE TECHNIQUE

2M8 U0-U-G10TP LG

C	COMPOSITION					
	Matière	Élastomère thermoplastique				
Côté transport	Épaisseur	0.70 mm <i>0.028 in.</i>				
	Finition	LG				
t a	Couleur	Verte				
	Coeff. friction	HF				
ion	Polyester (PET)					
Âme de traction	Plis	2				
	Trame	Rigide				
	Matière Tissu imprégné en polyuréthane (TPU)					
é	Épaisseur	mm in.				
Côté tambou	Finition	Tissu				
-	Couleur	Noire				

DONNEES TECHNIQUES					
Épaisseur totale		2.80 mm	0.11 in.		
Poids		2.70 kg/m ²	0.55 lbs./sq.ft		
Traction 1% allongen	nent	8 N/mm	46.0 lbs./in.		
Traction max. admiss	sible	16 N/mm	91.4 lbs./in.		
Résistance température (1)	min. max.	-20 °C +100 °C	-4 °F 212 °F		

(1)L'emploi autour des valeurs limites peut se répercuter sur la durée de vie de la bande

Rayon / Diamètre minimum d'enroulement $^{\scriptscriptstyle{(2)}}$

	Rayon	minimum	du	sabre	no	n
--	-------	---------	----	-------	----	---

■ Diamètre min. poulie en flexion
 ■ Diamètre min. poulie en contreflexion
 30 mm
 1.18 in.
 60 mm
 2.36 in.

⁽²⁾ Calculé en fonction du type de jonction CHIORINO conseillée

Coefficient de friction côté tambour


■ Tôle acier 0.20 [-]
■ Laminé plastique ou bois 0.25 [-]
■ Tambour acier 0.20 [-]
■ Tambour caoutchouté 0.30 [-]

Largeur max. production 2000 mm 79 in.

APPLICATIONS

Industrie du bois

Industrie du papier: décharge Emballage et conditionnement Manutention des matériaux Industrie mécanique



CARACTÉRISTIQUES

Influence humidité	non	
Convenable avec détecteur de métaux		
Antistatique dynamique permanente (UNI EN ISO 21179)	oui	
Conductivité superficielle (UNI EN ISO 284)	non	
Glissement sur sole	oui	
Glissement sur rouleaux	oui	
Glissement sur sole de deux cotés	non	
Glissement en auge	non	
Variation d'inclinaison	non	
Transport incliné	oui	
Bandes pour accumulation	non	
Convoyeur courbe	non	
Classe de résistance chimique <u>link</u>	5	

EN CONFORMITÉ AUX NORMES

REACH EC 1907/2006 Réglementation et mises à jour

NOTES

CODE PRODUIT: NA998 Date dernière modification: 01-04-2025

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ

LIMITATION DE RESPONSABILITE
La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23 °C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantie pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.




BANDES TRANSPORTEUSES ET DE PROCESS

FICHE TECHNIQUE DE JONCTIONNEMENT

2M8 U0-U-G10TP LG

• Système de jonctionnement conseillé

Z-SIMPLE - 80 x 10 mm



Autres systèmes de jonction possibles:

Pour des informations supplémentaires sur les systèmes de jonctionnement CHIORINO voir catalogue général.


• Paramètres de vulcanisation

Presse à chaud P\PL\PLS

Valeurs de vulcanisation				
Température plateau supérieur	165 °C			
Température plateau inférieur	140 °C			
Température de la sonde	140 °C			
Temps de pressage	3 min.			
Pression	3 bar			
Film	TC566 - Film PU TP-LG vert P5535C			
Colle				


Instructions pour le réglage de la presse:

Utiliser le thermomètre
 "KM330" pour vérifier la
température à l'intérieur
de la bande. Mettre la
sonde selon plan à
côté.



- On préconise de enlever la bande de la presse seulement après avoir terminé le cycle de refroidissement.
- Le bon résultat de la jonction est garanti seulement si les températures de la presse sont vraiment celles-ci du tableau à côté. On préconise de contrôler périodiquement le bon fonctionnement des thermostats.

• Plan pour la préparation de la presse



Notes

Attention! Le côté du film en contact avec le mylar doit être posé sur la bande en ayant soin de enlever le mylar uniquement après avoir positionné correctement le film.

CODE PRODUIT: NA998 Date dernière modification: 23-08-2024

LIMITATION DE RESPONSABILITÉ
La présente fiche mentionne les caractéristiques du produit CHIORINO relevées dans nos labos à une température de +23 °C et humidité de 50%, ne reflète nécessairement pas des conditions industrielles d'emploi et ne garantie pas sa validité dans des applications spéciales. Il est toujours responsabilité exclusive du client le choix correct suivant l'emploi des produits CHIORINO. Faisant suite ce sur dit CHIORINO ne sera pas responsable pour éventuels dégâts qui pourraient se passer suit au emploi des ces produits. Modifications éventuelles des données mentionnées dans la fiche pourront être effectuées sans avis préalable.